

C 16/84

**NORMATIV PENTRU REALIZAREA PE
TIMP FRIGUROS A LUCRARILOR DE
CONSTRUCTII SI INSTALATII**

I.C.C.P.D.C.
INSPECTIA PT. CONSTRUCȚII

NORMATIV PENTRU REALIZAREA PE TEMP FRIGUROS
A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE
ȘI A INSTALAȚIILOR AFERENTE

Indicativ C 16-84

Infectuște: C 16-79

9

**NORMATIV
PENTRU REALIZAREA PE TEMP FRIGUROS
A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE
ȘI A INSTALAȚIILOR AFERENTE
INDICATIV C 16-84**

Elaborat de:

I.C.C.P.D.C. FILIALA IAȘI PRIN CADRELE DIDACTICE
INTEGRATE DE LA INSTITUTUL POLITEHNIC IAȘI

Sef filială: ing. Daniel Diaconu

Responsabil lucrare: prof. dr. ing. Antonie Trelea

Colectiv de elaborare: prof. dr. ing. Antonie Trelea
s.l. dr. ing. Nicolae Giușcă
as. ing. Stefan Cărلن
as. ing. Angela Vasilescu
as. ing. Vasile-Vivi Iatan

Responsabil din partea I.C.C.P.D.C.: ing. Nicolae Iova

PARTEA I

PREVEDERI COMUNE TUTUROR LUCRĂRILOR

1. PREVEDERI GENERALE

Regimul de aplicare, obiectul și scopul normativului

1.1. Prevederile prezentului normativ sunt obligatorii pentru toate organizațiile, de proiectare și de execuție, din față, indiferent de subordonarea lor, și se referă la asigurarea calității lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente, executate în condiții climatice specifice perioadei de timp friguros.

1.2. Lucrările de construcții și instalațiile aferente vor fi programate pentru a fi executate în condiții climatice specifice perioadei de timp friguros numai în măsură în care se respectă prevederile legale și se asigură condițiile materiale de care este determinată calitatea lor.

Măsurile prescrise trebuie să fie realizate cu cheltuieli minime de resurse materiale și în special de energie.

Conducătorii activității de producție au obligația de a nu dispune executarea lucrărilor ce nu au condiții pentru asigurarea calității.

Timp friguros și factori climatici specifici

1.3. Parametrul de bază pentru caracterizarea perioadei de timp friguros este temperatura aerului exterior, care se măsoară la o înălțime de 80 cm deasupra solului, la umbră, la 2,00 m înălțime de la sol și la distanță minimă de 5,00 m de clădiri sau de orice altă construcție.

Elaborat de:
I.C.C.P.D.C. – FILIALA IAȘI
FACULTATEA DE CONSTRUCȚII IAȘI

Aprobat de ICCPDC
cu decizia nr. 92
din 14 decembrie 1984

1.4. „Zi friguroasă” se numește ziua în care temperatura aerului exterior, măsurată conform pct. 1.3., este inferioară valorii de -4°C și nu are tendință de urcare.

1.5. Scăderea temperaturii aerului exterior sub valoarea de -5°C este însoțită și de alte fenomene meteorologice ce influențează defavorabil activitatea de construcții și care apar cu frecvență mare în perioada convențională definită la pct. 1.6:

- ninsori abundente;
- vînturi puternice;
- fenomene alternative de îngheț-dezgheț.

1.6. Perioada 15 noiembrie — 15 martie este considerată perioadă convențională de timp friguros¹ deoarece în acest interval de timp apare o probabilitate maximă ca frecvența zilelor friguroase să depășească 90% din numărul total de zile ale intervalului. În această perioadă este de asemenea maximă probabilitatea de apariție frecventă și a celorlalte fenomene specifice menționate la pct. 1.5.

Influența defavorabile a factorilor climatici specifici timpului friguros asupra activității de construcție și măsuri de prevenire a lor

1.7. În vederea sistematizării efectelor pe care le poate avea temperatura aerului exterior asupra condițiilor de execuție a lucrărilor de construcții în perioada de timp friguros, se definesc următoarele noțiuni:

a) „Temperatura critică de execuție” se numește temperatura minimă admisă în prescripțiile tehnice pentru materialele ce se depozitează, se prelucrează sau se pun în operă, în vederea asigurării calității produsului.

b) „Durată critică de execuție” se numește perioada în care trebuie să se asigure o temperatură superioară sau cel puțin egală cu cea critică.

c) „Temperatura critică de maturizare” se numește temperatura minimă admisă în prescripțiile tehnice pentru un element de construcție din momentul realizării sale prin procedee umede pînă în momentul în care înghețarea lui nu mai este dăunătoare din punct de vedere al calității.

d) „Durată critică de maturizare” se numește perioada în care trebuie asigurată temperatura critică de maturizare.

1.8. Înțelegind prin „regim termic critic” ansamblul condițiilor de timp și de temperatură ce trebuie realizate pentru asigurarea calității lucrărilor, rezultă conform pct. 1.7:

a) „Regimul termic critic la execuție”, care constă în asigurarea unei temperaturi superioare sau cel puțin egale cu cea critică pe perioada de execuție.

b) „Regimul termic critic de maturizare”, care constă în asigurarea unei temperaturi superioare sau cel puțin egale cu cea critică de maturizare, pe perioada de maturizare critică.

Regimurile termice critice, prin care se asigură calitatea corespunzătoare lucrărilor, se evidențiază în proiectul școală de organizare a activității pe timp friguros.

Clasificarea lucrărilor de construcții executate pe timp friguros. Nivel de asigurare

1.9. Lucrările de construcții și instalațiile aferente acestora se clasifică din punct de vedere al influenței factorilor climatici specifice timpului friguros, asupra calității lor în:

a) Lucrări a căror calitate poate fi influențată defavorabil de regimul termic atât la execuție cât și în perioada de maturizare. Pentru execuția acestora pe timp friguros trebuie să se asigure, prin măsuri specifice, regimurile termice critice, atât la execuție cât și în perioada de maturizare; ex: lucrări realizate prin procedee umede.

b) Lucrări a căror calitate poate fi influențată defavorabil de regimul termic numai la execuție. Pentru executarea acestora pe timp friguros trebuie să se asigure, prin măsuri specifice, regimul termic critic la execuție; ex: asamblarea elementelor metalice, montarea geamurilor etc.

c) Lucrări a căror calitate nu este influențată de regimul termic nici la execuție și nici ulterior; ex. lucrări de dulgherie, săpături etc.

1.10. Influența factorilor climatici se manifestă și asupra uneia dintre lucrările de la pct. 1.9. și prin creșterea dificultății de execuție, care determină adoptarea unor tehnologii de execuție,

caracterezate prin cheltuieli suplimentare de resurse: săparea pământurilor umede, fughejate.

1.11. Influența factorilor climatici (pet. 1.4 și 1.5) se manifestă asupra tuturor lucrărilor de la pet. 1.9 și 1.10 prin:

- a) Scăderea randamentului muncitorilor și mașinilor.
- b) Creșterea gradului de pericolozitate pentru activitatea muncitorilor: pericolul de accidentare prin alunecare și cădere înălțime fie a oamenilor, fie a gheții sau a zăpezii; pericolul surpării instalațiilor la săptături în abătaje; pericolul de electrocucurare ca urmare a scoperirii instalațiilor electrice cu zăpadă și a creșterii umidității etc.
- c) Degradarea prin înghețare a unor materiale în timpul depozitării lor: var stins, vopsele, precum și deteriorarea instalațiilor umplute cu apă.
- d) Deteriorarea sub acțiunea vînturilor puternice și a zăpezilor abundente a unor instalații de șantier; instalații electrice, cabele, eșafodaje, cofraje etc.
- e) Alterarea temporară a unor materiale prin îngățtarea superficială și formarea de bulgări, agregate pentru betoane, mortare.

f) Înzăpezirea și ulterior, prin dezghețare, înundarea suprafețelor fântănușilor de lucru, a drumurilor sau chiar a întregului teritoriu al șantierului.

Unele dintre aceste efecte pot fi acceptate în anumite limite (pet. a) iar altele pot fi prevenite total (pet. b; c; d) sau parțial (pet. e; f) prin măsuri generale de organizare a șantierului pe durată de timp friguros.

1.12. În vederea rationalizării efortului economic de aplicare a măsurilor prescrise pentru realizarea calității lucrărilor se adoptă, la organizarea executării lor pe timp friguros, „un nivel de asigurare”.

Să înțelegă prin „nivel de asigurare” $\bar{\theta}_{as}$ temperatura minimă a aerului exterior, măsurată conform pet. 1.3, pentru care se proiecteză măsurile menite să asigure calitatea lucrărilor execuțiate.

În organizarea executării lucrărilor pe timp friguros se vor adopta niveli de asigurare diferențiate, în funcție de:
— regimul termic critic necesar în perioada de execuție și de maturizare critică;

— importanța lucrărilor:

— efortul economic (cost, consum specific de energie) necesar pentru aplicarea măsurilor prin care se realizează regimul termic critic.

1.13. Din compararea temperaturii acrului exterior măsurată conform pet. 1.3, cu nivelul de asigurare și cu temperatura critică, admisă drept valoare minimă pentru execuțarea unei lucrări, rezultă următoarele

- a) lucrările se pot executa fără măsuri speciale dacă temperatura efectivă a aerului exterior este superioară celei critice;
- b) lucrările se pot executa numai dacă se au măsurile specifice prin care se asigură regimul termic critic, dacă temperatura efectivă a aerului exterior este superioară nivelului de asigurare și inferioară celei critice;
- c) lucrările nu se pot executa, deoarece măsurile prevăzute sunt insuficiente pentru realizarea regimului termic critic, dacă temperatura efectivă a aerului exterior este inferioară nivelului de asigurare.

1.14. În legătură cu adoptarea căt mai judicioasă a niveliilor de asigurare se precizează următoarele.

a) Pentru depozitarea materialelor a căror calitate este influențată de regimul termic trebuie să se prevadă în mod obligatoriu drept nivel de asigurare valoarea temperaturii exterioare prevăzută în STAS 6472/2-73 pentru zona climatică în care este amplasat șantierul.

b) Pentru lucrările bazate pe procedee umede, la care nu se prevede lucidizarea, în perioada de maturizare critică (metoda conservării căldurii), trebuie că se adopte drept nivel de asigurare o temperatură interioară cu cel puțin 5°C temperaturii adoptate drept nivel de asigurare pentru perioada de execuție.

În anexa A se dau indicații pentru niveliile de asigurare ce pot fi recomandate la executarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și instalații aferente, analizate în partea a II-a a Normativului, cap. 6...18, inclusiv schema explicativă pentru interpretarea variației temperaturii aerului exterior în raport cu temperatura critică și cu nivelul de asigurare.

Pentru structurile calculate la variații de temperatură determinate, prevederile specifice de proiect se vor respecta cu prioritate față de cele generale, din prezentul Normativ.

Proiectarea execuției lucrărilor pe timp friguros

1.15. Lucrările de construcții-montaj și instalațiile aferente care se execută pe timp friguros rezultă din „Proiectul de organizare a șantierului” și din graficul de eşalonare a investițiilor elaborate conț. pct. 16 și 20 din „Conținutul cadru al proiectului de execuție”, Anexa 2 la Legea nr. 9/1980.

a) Graficul de eşalonare a investițiiei trebuie să evidențieze în acest scop, pentru lucrările de construcții-montaj și instalațiile aferente, acela stadii fizice, la începerea și respectiv la terminarea perioadei convenționale de timp friguros, de care este condiționată realizarea lui.

b) Cheltuielile suplimentare necesitate de programarea în perioada convențională de timp friguros a unor lucrări de construcții-montaj și a instalațiilor aferente se acoperă din Devizul general parte I, cap. 10 b și parte II-a, cap. 13, ținând seama și de precizările din Normativ P 91-83, pct. 6.2.4.

c) Prevederile din Graficul de eşalonare a investițiiei și din Devizul general trebuie să fie corelate între ele pentru a se asigura calitatea lucrărilor programate a fi executate în perioada convențională de timp friguros în condițiile prevăzute la cap. 4 „Măsuri de folosire rațională a energiei și combustibilului la realizarea construcțiilor pe timp friguros”.

1.16. Condițiile organizatorice și tehnologice pentru execuțarea lucrărilor de construcții-montaj și a instalațiilor aferente în perioada de timp friguros se defaliază într-un „Proiect anual de organizare a activității pe timp friguros” care se elaborează conform prevederilor de la cap 3 din prezentul normativ.

1.17. Modificările de soluții tehnice propuse de executant pentru satisfacerea prevederilor de la pct. 1.15 trebuie să aibă avizul proiectantului.

La execuție pot fi adoptate și alte soluții tehnologice decât cele recomandate în prezentul normativ pentru asigurarea calității lucrărilor dacă respectă măsurile prevăzute la cap. 4 și se poate realiza mai ușor și mai economic.

2. SARCINILE GENERALE CE REVIN UNITĂȚILOR DE CONSTRUCȚII MONTAJ ÎN PERIOADA DE TIMP FRIGUROS, PRECIZAREA PRINCIPALELOR MĂSURI

2.1. Pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și instalații aferente trebuie să se ia din vreme o serie de măsuri tehnico-organizatorice, care se referă la următoarele probleme principale:

- amenajări generale de șantier și măsuri pentru asigurarea calității lucrărilor;
- construcțiile speciale de șantier;
- instalațiile și rețelele de șantier;
- depozitarea și conservarea materialelor;
- utilajele și mijloacele de transport;
- instalațiile de încălzire tehnologică și utilitară;
- înregistrări de date meteorologice necesare șantierului;
- protecția și igiena muncii;
- prevenirea și stingerea incendiilor;
- protejarea obiectelor sistate.

Amenajări generale de șantier și măsuri pentru asigurarea calității lucrărilor

2.2. Problemele din această grupă de măsuri se referă la:
a) amenajarea și întreținerea continuă a drumurilor de acces, căilor de circulație, platformelor și punctelor de staționare sau parcare auto, a intrărilor și ieșirilor din ateliere, depozite și baracamente etc.

b) asigurarea posibilităților de îndepărțare rapidă a apelor de suprafață și a celor provenite din precipitații (pioane, ninsoare), sau dezgheț, de pe lîngă construcții, drumuri și în general de pe întregul teritoriu al șantierului;

c) asigurarea din timp a panourilor contra înzăpezirii (parazapezi), inclusiv asigurarea utilajelor și dispozitivelor de curățare a zăpezii (pluguri de zăpadă, buldozere, lopeți) și de spargere a gheții (tirnăcoape, topoare, baroase, șpiuri etc.). Pentru perioadele cu ninsori abundente se va reorganiza activitatea utilajelor

folosite la dezipezire astfel ca să se asigure funcționarea lor și în timpul nopții. La șantierele instalate pe terenuri cu denivelări pronunțate se va prevedea prin proiectul anual pentru organizarea lucărilor pe timp friguros evacuarea zăpezii și gheții din zonele indicate ale terenului inclusiv de pe suprafețele dintre clădiri;

d) asigurarea curățeniei generale a șantierului și îndepărțarea tuturor resturilor de materiale neutilizabile, a molozului, a pământului în exces provenit din săpători etc.;

e) strîngerea în figuri regulate a pietrișului și nisipului existent pe șantier; se vor prefera figurile de volum mare, care chiar pe ceruri puternice, conțin în interiorul lor un procent ridicat de materiale neînghețate.

f) acoperirea variației din gropile de var cu un strat uniform de nisip, în grosime de 20...30 cm, alături de căzul călădură de depozitare și intensitatea gerului ar trebună o grosime mai mare;

g) confectionarea și montarea de panouri pentru închiderea cordonului de goluri, de uși și ferestre la obiceitele în interiorul cărora urmează să se execute lucrările în timpul friguros;

h) umplerea cu pământ a golurilor fundațiilor terminate și prevederea de pantă superficială la aceste umpluturi, pentru a împiedica apelor de suprafață de lîngă fundații, inclusiv asigurarea scurgerii lor la șanțurile colectoare cele mai apropiate;

i) verificarea existenței pe șantier a reperilor de trasare și a celor de nivelament, replantarea reperilor dislocați și a celor ce lipsesc, precum și înlocuirea șterșilor și împrejmuirilor de trasare, nu suficient îngropate, cu atele corespunzătoare;

j) corectarea profilului șanțurilor și săpăturilor ce nu vor putea fi umplute înaintea perioadei de timp friguros, prin reducerea inclinației săpăturilor dacă pământul este sensibil la îngheț;

k) astuparea sau acoperirea golurilor existente în elementele de beton, turnate sau depozitate în poziție orizontală, pentru a se împiedica colectarea apei sau zăpezii, care prin înghețare poate provoca, degradarea elementelor.

2.3 Pentru a se prevină dificultățile produse de perioadele de degeheț ce pot interveni de mai multe ori în cursul unui sezon friguros, conducerile brigăzilor și ale punctelor de lucru vor stabili măsurile care să asigure continuarea menținjerii a activității și pe timp de degeheț. În acest sens se vor efectua:

a) aprovisionarea din timp a cantităților necesare de materiale autiderapante (rumegus, nisip, zgură etc.);

b) asigurarea materialelor de întreținere a drumurilor (holovani, piatră brută, pietris, piatră spălată, plăci de beton etc.) și execuțarea lucărărilor necesare pentru menținerea drumurilor în bună stare de circulație;

c) verificarea zilnică a stabilității tuturor stivelor de materiale și piese — mai ales a celor ce transmit presiuni mari terenului pe care sunt depozitate — și consolidarea acestora și a stivelor în caz de nevoie;

d) curățirea de noroi a gropilor de fundații și asigurarea taluzelor acestora împotriva prăbușirii;

e) colectarea apei provenită din topirea zăpezii și evacuarea acesteia în afara zonelor respective; o înnde este necesar și posibil se vor introduce conducte de evacuare, care vor fi prevăzute cu paute mai mari pentru a accelera scurgerea apei; de asemenea, se va prevedea curățirea gurilor de intrare în conducte;

f) verificarea și curățirea permanentă a conductelor de apă și de canalizare, precum și a instalațiilor sanitare de șantier, pentru a se preveni pătrunderea lor datorită înghețării apei și noroului din interior;

g) asigurarea din timp a stabilității și integrității elementelor de construcție, materialelor, utilajelor etc., situate în zone amenințate de inundații, spre a nu fi degradate sau deplasate de către sloiuri sau de către apele mari;

h) instalarea sub șopronane fără peretei a fierastraielor circulare, a uscătoarelor de orice fel și cu orice destinație, în afara celor cu condiții de temperatură sau de umiditate impuse prin proiect sau cerute de tehnologie;

i) verificarea silozurilor și buncărelor pentru lianți și aditivi, în ceea ce privește etanșitatea și stabilitatea lor;

j) verificarea tuturor tablourilor, intrerupătoarelor și dispozitivelor electrice de pornire de către electricienii șantierului și luarea măsurilor cuvenite de izolare pentru evitarea scurtcircuitelor și tensiunilor de atingere, datorită umidității crescute în perioadele de degeheț;

k) controlarea minuțioasă și permanentă a căilor de rulare la instalațiile de ridicat — mai ales a macaralelor turn; la apariția unor fenomene de tasare, macaralele vor fi opriți imediat, iar căile de rulare vor fi reglate corespunzător; în acest sens, căile de rulare instalate pe longrine de beton și pat de pietris

trebuie să fie supravegheata atent, îndeplinindu-se zăpada dintre sinc și controlindu-se dacă nu s-a produs noroi; îndeplinirea zăpezii se va face și preventiv în perioadele cu temperaturi mai scăzute, prin măturarea zăpezii pe o lățime de cel puțin 2 m de la fiecare șină; prevederea de mai sus este valabilă nu numai pentru căile de circulație a macaralelor, ci și pentru liniile ferate de transport din jucintă șantierului.

Pentru asigurarea capacitatei deținute de frânare a macaralelor la temperaturi în jur sau sub 0°C, trebuie să se dispună, de-a lungul traseului căii de rulare, mici depozite de nisip care va fi înălțat pe sinc;

i) verificarea stabilității eșafodajelor, scheletelor, rampelor de lemn sau metalice aşezate pe tâlni etc., înindu-se măsurile necesare de îndeplinire a deficiențelor imediat după constatărea acestora; verificarea îmbinărilor și a punctelor de solidarizare se va face în mod special în timpul pauzelor mai lungi în activitate; la eșafodajele alcătuite din șevi metalice, se vor verifica suprafețele de rezemare ale stîlpilor și soliditatea legăturilor și cuplajelor.

Construcții speciale de șantier

2.4. În acestă grupă se cuprind:

a) construcțiile pentru adăpostirea stațiilor de preparare a mortarelor și beloanelor, inclusiv platformele și buncările din interiorul lor;

b) podestele și punțile de trecere;

c) rampele de spălare a autovehiculelor;

d) scările fixe, platformele deschise, planurile inclinate etc.

Pe timp friguros toate construcțiile și amenajările de acest fel care se așază în contact cu aerul vor fi curățate permanenți de zăpadă și de gheăță. Pe platformele și pe căile de circulație de orice fel se vor prezăda materiale antiderapante.

Instalații și rețele de șantier

2.5. Problemele de instalații se referă la revizuirea tuturor rețelelor existente de alimentare cu apă, de stingere incendiilor, de canalizare, de alimentare cu energie termică etc.

a) Conductele existente se vor izola contra gerului prin îngroparea lor în pămînt, iar porțiunile de conducte expuse în aer liber se vor proteja prin însăurarea cu materiale termoizolante conform prescripțiilor tehnice în vigoare. În punctele joase ale rețelelor se vor prevedea robinete de golire, iar flăcările cu jet pentru băut apă vor fi prevăzute cu dispozitive de închidere și golire a racordurilor de apă pe timp friguros.

Hidranții, cișmelele și celelalte dispozitive de consum ale apelor se vor izola cu paie, vată de stichă sau minerală, rogojini, saci etc., biuc legăti cu sîrmă, pe toată perioada expusă înghețului.

b) Rețelele provizorii de canalizare se vor curăța continuu de materialele ce se pot depune la gurile de intrare.

c) Rețelele electrice de lumină și forță se vor revizui anual, acordindu-se o atenție specială acelor părți de instalații, la care, în caz de defect, accesul pentru efectuarea de intervenții în condiții de timp friguros poate deveni imposibil sau periculos.

Se vor revizui rețelele de iluminat în scopul asigurării nivelurilor de iluminare artificială prevăzute de normativul PE. 136—80, cu respectarea condițiilor de utilizare rațională a energiei electrice atât pentru lucrări exterioare cât și pentru cele interioare.

Se vor revizui cu deosebită atenție măsurile de protecție contra electrocutărilor pe șantier, instalațiile de legare la pămînt, și la nul, izolarca amplasamentelor, tensiunca redusă etc., pentru a corespunde prescripțiilor tehnice în vigoare.

d) La rețelele termice, care servesc pentru transportul căldurii de la punctele de producție la acesteia la punctele de lucru sau de protejare a lucrărilor, se vor lua măsuri speciale pentru reducerea la minimum a pierderilor de căldură pe traseu, astfel ca la punctele de utilizare a căldurii să se asigure temperaturile prescrise, corespunzătoare specificului lucrărilor; izolarca conductelor se va realiza în conformitate cu prescripțiile tehnice în vigoare.

Depozitarea și conservarea materialelor

2.6. Toate materialele ce se folosesc în perioada de timp friguros se vor depozita pe teren uscat, evitându-se zonele înghețate sau umede precum și zonele care să ar putea umezi ulterior. În mod special se va asigura menținerea în stare uscată prin adăpos-

tre sau acoperire a următoarelor materiale: cimentul, varu, ipsosul, zgura expandată sau granola, filerul, profilele metalice cu perechi subțiri, materialele termoizolatoare (b.c.a. vată minerală polistiren, expandat, plăciile aglomerate PAL, PFL), lamelele de parchet, foliile bitumale, timplărie din lemn, geamurile, precum și orice alte materiale ce se pot degrada sub acțiunea umidității.

Materialele și substanțele combustibile se vor depozita în spații special amenajate; este interzisă depozitarea lor în interiorul construcțiilor în curs de execuție.

2.7. Temperaturile minime de conservare a materialelor speciale (lacuri și vopsele, adezivi, chituri, solventi, folii, plăci și țevi din masă plastică, acceleratorii pentru întărirea betoanelor) vor fi asigurate conform normelor respective de fabricație.

Spațiile inchise pentru depozitarea acestor materiale vor fi iluminat și încălzite corespunzător condițiilor impuse de prescripțiile tehnice pentru materialele depozitate, nefiind însă permisă încălzirea cu flacără deschisă sau aparate sub tensiune de tip reșeu.

2.8. Pentru asigurarea condițiilor necesare execuției lucrărilor și altor activități anexe se vor folosi, în general, următoarele substanțe, materiale auxiliare și dispozitive:

- adaosuri pentru betoane, conform normativului C 140-79;
- sare industrială pentru împriștiat pe scări, podește, schile etc.,
- serpentine și recipiente metalice pentru încălzit apă sau alte lichide

Pentru protejarea termică a lucrarilor, atât în timpul execuției cit și ulterior, se folosesc de asemenea, o serie de mijloace speciale care se aprovizionează înainte de apariția frigului și se depozitază, respectiv se utilizează, astfel încât să nu poată constitui surse de incendii; dintre acestea se menționează:

- carton bitumat sau împislitură din fibre de sticlă bitumate, rogojini, prelate, foi de cort, foi de polietilenă;
- rumeguș, talaj, pasc, vată de sticlă sau vată minerală, sub formă de saltele sau pistă minerală;

panouri termoizolante pentru închiderea golorilor de uși și ferestre la obiecte, pentru compartimentarea de coridoare sau alte încăperi etc.;

— cabane sau gherete prefabricate, cu sau fără pardoseală, din lemn sau alt material, pentru protecția locală a lucrărilor, aparatelor sau utilajelor mici;

- corturi complete.

Utilaje și mijloace de transport

2.9. Se vor prevedea măsuri pentru respectarea condițiilor de exploatare pe termă friguros a utilajelor în conformitate cu prevederile din Normativ U 6-78.

2.10. La răcirea cu apă a mașinilor de forță — în special a motoarelor cu ardere internă și a compresoarelor — apa de răcire va fi preincălzită la temperatură mică (circa +20°C), pentru pornirea motoarelor; la înacetarea lucrului apa va fi evacuată.

Sistemul de răcire se va preincălzi de mai multe ori cu apă caldă, înainte de a fi umplut cu apă fierbinte (65°C).

2.11. Pentru asigurarea parării autovehiculelor pe perioade de nefuncționare se vor amenaja, în bazele de mașini și utilaje, platforme de parcare și pentru perioada de timp friguros. Nu se admite construirea de garaje sau alte spații asemănătoare, destinate special parării autovehiculelor pe termă friguros.

Platformele de parcare trebuie să permită în caz de incendiu evacuarea autovehiculelor și accesul utilajelor de intervenție.

2.12. Înainte de punerea în funcție a autovehiculelor se va controla cu atenție dacă elementele de acționare (senzorele, lanțurile, cărligurile de tracțiune etc.) nu sunt înghețate; în acest caz ele vor fi încălzite prin procedeu care să nu folosească flacără deschisă.

2.13. La boburi elevatoare platforma va fi protejată preventiv contra înghețului, prin acoperirea cu un strat subțiri de sare industrială. Cablurile și ghidajele acestora vor fi uscate.

La terminarea lucrului, buna (cupa) elevatorului va fi bine curățată.

2.14. Utilaje tehnologice ce nu necesită depozitarea în spații inchise se vor introduce sub șoproanc sau vor fi protejate de intemperii prin acoperire.

Utilajele care au venit în contact cu materiale umede, cum sunt: aparatul de torcretat, cele de sudare autogenă, mașinile de frezat mozaic, pistoalele pentru pulverizat, vibratoarele etc., vor fi curățate de resturile de materiale și spălate înainte de depozitare.

Instalații de încălzire

2.15. Pentru necesitățile de încălzire tehnologică și utilitară prin instalații speciale, proiectantul va stabili și prevedea în proiectul organizării de șantier, pe bază de calcule termo-tehnice, tipurile acestor instalații, dimensionate corespunzător cantităților de căldură cerute și regimului de funcționare necesar, cu respectarea prevederilor de la cap. 4 privind necesitatea economisirii la maximum a combustibilului și în special a hidrocarburilor.

Sistemul de încălzire se va alege astfel încât să corespundă și din punct de vedere al pericolului de incendiu, în ce privește destinația și gradul de rezistență la foc al construcțiilor, respectându-se în acest sens Normativul P 118-83 privind protecția împotriva incendiilor, Normativul I 13-79 precum și celelalte prescripții tehnice referitoare la utilizarea instalațiilor locale de încălzire.

Se va acorda o atenție deosebită protejării clementelor de construcție combustibile față de părțile calde ale sistemelor de încălzire.

Se va prevedea obligația supravegherii continue a sistemelor de încălzire pe toată durata lor de funcționare efectivă, inclusiv în perioadele situate în afara programului de lucru al șantierului.

2.16. Necesitățile de încălzire se vor determina atât pentru activitățile aferente proceselor de lucru programate în timpul friguros, cât și pentru încălzirea stațiilor de betoane și materiale și a altor spații și încăperi din șantier (camere în care se execută lucrări de finisaj, ateliere, birouri, dormitoare, săli de dușuri, cantine, spații destinate adăpostirii pompelor și mașinilor de intervenție în caz de incendiu etc.).

Activitatea meteorologică de șantier

2.17. Trusturile și întreprinderile de antrepriză generală au obligația să asigure șicărci unități din subordine condițiile nece-

sare pentru organizarea și funcționarea continuă, pe durata timpului friguros, a unci activități meteorologice de șantier.

Răspunderea pentru desfășurarea acestei activități revine la trust sau întreprindere directorului tehnic cu resortul producție sau unui cadru cu funcție echivalentă, iar la unitățile subordonate, șefilor acestora ajutați de șefii resoartelor programare, lansare și urmărire producției și de responsabilități laboratoarelor.

2.18. Activitatea meteorologică de șantier se desfășoară zilnic fără nici o excepție, pe toată perioada de timp friguros din localitatea unde se află situat șantierul, a cărei durată se va stabili pe baza informațiilor culese pe plan local. Activitatea meteorologică se va extinde în mod preventiv și pe cîte un interval suplimentar de 15 zile înainte și după perioada convențională de timp friguros, definită la pct. 1.6.

2.19. Activitatea meteorologică pe șantier se referă la obținerea și valorificarea previziunilor meteorologice furnizate de Institutul Meteorologic Central atât pe perioade scurte (o zi sau o săptămână), cât și pe perioade mai lungi (prognoze decadale, chenziinale, lunare, trimestriale). Această previziune va conține informații privind temperaturile maxime și minime, regimul vînturilor (direcția, intensitatea, viteza) și regimul precipitațiilor (ploaie, lapoviță, ninsoare, perspective de formare a poleiului), atât în timpul zilelor cât și a noptilor respective.

La șantierele izolate, situate în regiuni greu accesibile, nedotate cu alte mijloace de informare, transmiterea previziunilor zilnice se va face telefonic prin grija șefului serviciului programare, lansare și urmărire producției al întreprinderii sau trustului.

2.20. Pentru înregistrarea temperaturii aerului, a temperaturii interioare din spațiile de lucru, precum și a temperaturii agregatelor, mixturilor, betoanelor și mortarelor, fiecare șantier va fi dotat cu termometrele necesare.

2.21. Toate temperaturile măsurate zilnic, împreună cu diversele fenomene atmosferice intervenite, pentru care se va arăta direcția, intensitatea și durata lor, vor fi înregistrate în documentele de evidență precizate la cap. 5.

2.22. Pentru șantierele așezate lîngă cursurile de apă cu nivel variabil — cum este cazul lucrărilor de poduri, baraje, regularizări de râuri, consolidări de maluri etc. — activitatea meteorologică se va completa cu date hidrologice.

Protecția și igiena muncii

2.23. Conducerile brigăzilor și punctelor de lucru vor asigura aplicarea cu o rigurozitate sporită a măsurilor de protecție și igienă a muncii înținând scemă de gradul sporit de pericolositate pe care îl prezintă continuarea activității de construcții pe timp friguros.

În acest sens se vor respecta, atât la elaborarea proiectului anual de lucru pe timp friguros (pct. 3.2) cît și în timpul execuției lucrărilor, prevederile din:

-- Normele republicane de protecție a muncii aprobate de Ministerul Muncii, cu ord. nr. 54/1975 și de Ministerul Sănătății cu Ord. nr. 60/1975.

-- Normele de protecție a muncii în activitatea de construcții montaj, aprobate de Ministerul Construcțiilor Industriale cu Ord. nr. 12-33/D-1980.

La începutul perioadei de timp friguros, definită conform pct. 1.6, din prezentul normativ, la toate punctele de lucru la care se continuă activitatea se vor efectua în mod obligatoriu instrucții cu privire la normele de protecție a muncii specifice perioadei de timp friguros, care se vor repeta ori de câte ori se schimbă condițiile de desfășurare a lucrărilor.

Instrucțiile se vor referi atât la normele generale ce trebuie respectate pe timp friguros cît și la cele specifice capitolelor de lucrări analizate în partea a II-a a Normativului (cap. 6...18).

Unitățile specializate de construcții-montaj din subordinea ministerelor vor asigura și aplicarea normelor de tehnică securității muncii specifice acestora.

Prevenirea și stingerea incendiilor

2.24 În afară de obligațiile curente prevăzute în normativele și celelalte reglementări oficiale în vigoare, referitoare la prevenirea și stingerea incendiilor, conducerile brigăzilor și punctelor de lucru vor lua peatru perioada de timp friguros următoarele măsuri suplimentare:

a) interzicerea depășirii temperaturii strict necesare pentru nevoi tehnologice sau utilitare — atât ca valoare cît și ca durată;

b) interzicerea oricărora locuri deschise — atât în interior cît și în aci liber — care nu sunt ordonate și controlate de către organizație de conducere ale punctului de lucru; în locurile ce prezintă pericol de incendiu fociile deschise se vor putea admite numai pe bază de permis de lucru cu foc și cu respectarea măsurilor specifice stabilite pentru fiecare caz în parte;

c) asigurarea cantităților de apă necesară, a mijloacelor de depozitare (bazine, rezervoare termoizolante etc.), a pompelor, a conductelor, furtunilor etc.. precum și a numărului prescris de panouri de incendiu, echipate complet cu stingătoare, nisip, unele, furtunuri etc., și plasate corespunzător pe teren; se vor lua în acest sens măsuri de protecție a acestora împotriva inghețului și de întreținere în condiții de funcționare corespunzătoare;

d) interzicerea utilizării sobelor și burlanelor metalice în interiorul construcțiilor de lemn (baracamentelor), precum și controlarea apariției fisurilor la pereti și la tavane, la coșurile și la sobele din zidărie precum și în jurul racordării acestora și repararea imediată a defectiunilor constătate;

e) interzicerea folosirii instalațiilor electrice improvizate, care nu corespund normativelor în vigoare și-a folosirii, în general, a reșourilor;

f) interzicerea amenajării în interiorul construcțiilor de bază, în curs de execuție, a unor baracamente din materiale combustibile sau spații pentru depozitarea și păstrarea de substanțe și materiale combustibile;

g) protejarea împotriva inghețului a instalațiilor, utilajelor, mașinilor și celorlalte mijloace de intervenție în caz de incendiu;

h) asigurarea în permanență a accesului mașinilor de intervenție în caz de incendiu la sursa de apă (rezervoare, bazine, hidranți exteriori etc.);

i) dotarea șantierului cu mijloace de alarmă în caz de incendiu (toacă metalică, sirene etc.);

j) realizarea de controale temeinice la terminarea lucrului, la toate locurile de muncă pentru depistarea și înălțarea imediată a oricărui neregulă care ar putea conduce la apariția unor incendii;

k) intensificarea instrucțiilor periodice ale întregului personal, la intervale mai dese decât în rîndul acuui.

Protejarea obiectelor sistate

2.25. La obiectele la care se sisteză activitatea de execuție în timpul iernii, șantierul este obligat să ia măsuri de protejare contra timpului friguros în așa fel încât să fie asigurate condiții pentru conservarea calității lucrărilor executate și reluarea normală a activității, fără cheltuieli speciale de reparații sau refaceri.

În acest sens:

a) săpăturile la gropile de fundații se vor întrerupe cu minimum 0,50 m înainte de a ajunge la cota de fundare, iar taluzurile se vor asigura pentru a nu se produce surpări; gropile pentru fundații de stâlp se vor acoperi pentru ca apă să nu poată pătrunde în ele;

b) dacă fundațiile sunt deja executate se va degaja zăpada, gheata și noroiul din jurul acestora, și se vor executa umpluturile de pămînt respective, asigurându-se și scurgerea apei la șanțurile principale de colectare sau la canalizarea șanticului;

c) zidăriile peretilor vor fi executate numai pînă la centura nivelului aflat în lucru, peste care se va aplica un acoperiș provizoriu: de asemenea, vor fi montate panouri de închidere a golurilor la toate ușile exterioare și ferestrele fiecărui etaj; atunci cînd, pînă la șistarea execuției s-a realizat și centura ultimului nivel al clădirii, se va monta acoperișul definitiv;

d) începînd din ziua sistării activității pe timp friguros, la un obiect, se vor aplica acestula și materialelor depozitate în el toate măsurile de pază și securitate necesare pînă la reluarea lucrului.

3. PROIECTUL ANUAL PENTRU ORGANIZAREA LUCRĂRILOR PE TEMP FRIGUROS

3.1. Proiectul anual pentru organizarea lucrărilor pe temp friguros va fi elaborat de constructor pînă cel tîrziu la data de 15.09. a anului curent. Proiectul se supune aprobării conducerii unității tutelare și se trimite la proiectant și la beneficiar pentru verificarea încadrării în devizul general al investiției pentru care se execută lucrarea.

Programul de măsuri pentru perioada de temp friguros

3.2. În vederea elaborării proiectului anual de organizare a lucrărilor pe temp friguros, pentru fiecare șantier, conducețea antreprizei stabilește, pe baza stadiului de realizare a graficului de execuție și a programelor de producție precum și a consultării responsabilităților săi pe resoarte sau probleme, programul măsurilor pentru perioada de temp friguros. La unitățile unde există sub-antreprize, programul va fi întocmit cu participarea delegaților acestora.

La elaborarea acestui program se va ține seama de următoarele:

- crearea în temp util a fronturilor de lucru, potrivit specificului lucrărilor ce urmează a fi executate;
- închiderea definitivă sau provizorie a spațiilor în care se va desfășura activitatea;
- încălzirea spațiilor de lucru în condițiile legale;
- amenajarea și întreținerea căilor de circulație, platformelor, rampelor etc., prevăzindu-se curățirea și presărarea lor cu materiale antiderapante;
- asigurarea de spații corespunzătoare de cazare.

Programul astfel întocmit este preluat în proiectul anual de organizare a lucrărilor pe temp friguros și după aprobare devine obligatoriu pentru antrepriză. Elaborarea programelor, conținând măsuri concrete, termene și responsabili de îndeplinire, va fi îndrumată și coordonată de către unitatea tutelării, astfel ca, pe baza unui plan centralizat, să se poată asigura și controla realizarea din vreme a condițiilor necesare pentru continuarea activității la fiecare șantier.

3.3. Principalele elemente care trebuie cuprinse în programul de măsuri sunt următoarele:

- obiectele ce se vor începe, vor continua sau se vor termina în perioada de temp friguros conform graficelor de eşalonare a investițiilor aprobate;
- evidențierea lucrărilor ce urmează a se executa la fiecare dintre obiectele aprobate pentru continuarea realizării lor pe temp friguros, cu precizarea cantităților și eşalonării lor;
- rezolvarea, în condițiile specifice tempului friguros, a problemelor de aprovizionare, manipulare, transport, depozitare, conservare și distribuire a materialelor necesare activității de

execuție a obiectelor de construcții precum și activității din unitățile de producție auxiliară;

— extinderea utilizării clementelor prefabricate și a altor soluții tehnice moderne cum sunt: folosirea cimenturilor cu întărire rapidă, a aditivilor precum și a diverselor materiale noi cu eficiență sporită; folosirea tehnologilor avansate de lucru, care conduc la scurtarea și ieftinirea execuției și permit ca lucrările să atingă mai repede calitățile prescrise;

— asigurarea materialelor și dispozitivelor auxiliare care se vor utiliza exclusiv la protecția termică a lucrărilor de bază;

— asigurarea, verificarea, adăpostirea, întreținerea și repararea utilajelor și mijloacelor de transport, destinate activității pe timp friguros;

— realizarea instalațiilor definitive și punerea lor în funcțiune prin raccordarea la centralele provizorii de șantier, împreună cu retelele și aparatul speciale pentru producția și distribuirea căldurii la punctele de lucru, în condițiile precizate la cap. 4;

— asigurarea combustibililor și carburanților, pentru nevoiele tehnologice și cele utilitare, din șantier, a explozibililor, lubrifiantilor etc., în sortimentele și cantitățile corespunzătoare specificului și volumului producției planificate;

— redistribuirea sarcinilor și activităților necesare pentrudezăpeziri, dezghețări, protecție termică a lucrărilor etc., potrivit cantităților de lucrări programate și eşalonării calendaristice a acestora;

— pregătirea și instruirea specială — introductivă și periodică — a cadrelor locale de execuție și de conducere pentru activitatea pe timp friguros, inclusiv precizarea temelor și specialiștilor ce vor face instruirea;

— dotarea muncitorilor, a punctelor de lucru și a altor puncte importante din șantier cu mijloacele de protecție și de intervenție necesare în cazuri de incendiu, inundații, prăbușiri de teren etc.;

— organizarea activității meteorologice prin laboratorul de șantier, constând din dotarea punctelor de lucru și a altor puncte principale din șantier cu termometre curente, asigurarea de termometre speciale pentru măsurarea temperaturilor materialelor și mixturilor, organizarea sistemului de informare previzională și (ineră la zi a evidenței meteorologice de șantier.

3.4. Realizarea programelor de măsuri aprobată și a eventualor corectări aduse acestora, în timpul aplicării lor pe teren, va fi controlată de către un colectiv care se va înființa la unitatea de antrepriză generală sub conducerea directorului tehnic cu urmărirea producției sau a unui cadru cu funcție echivalentă — și în care vor fi incluși reprezentanți ai tuturor resoartelor de activități care au sarcini în executarea lucrărilor pe timp friguros.

Programarea lucrărilor de bază pentru timpul friguros

3.5. Lucrările de bază ce urmează a fi prevăzute în graficele de execuție pe timp friguros se vor programa în conformitate cu prevederile cap. 4 privind „Măsuri de folosire rațională a energiei și combustibilului”.

3.6. Programul lucrărilor de bază va conține cantitățile totale de executat la fiecare categorie de lucrări a unui obiect, cît și eşalonarea calendaristică respectivă pe toată perioada de timp friguros, pînă la realizarea cantităților și eliberarea echipelor de lucru și a mijloacelor de producție angajate la acest obiect.

3.7. Programul lucrărilor de bază va fi adus din timp la cunoștință celor responsabili de realizare atât prin expunerea și prelucrarea lui în ședințe de producție, cît și prin aplicarea lui la obiectul respectiv.

Conținutul proiectului anual pentru organizarea lucrărilor pe timp friguros

3.8. Proiectul anual pentru organizarea lucrărilor pe timp friguros se compune din următoarele pieșe:

a) Memorandum justificativ, care va analiza stadiul de încadrare în graficul general și în programul anual și va justifica din punct de vedere tehnic-economic modificările intervenite în volumul de lucrări a căror execuție se continuă sau se începe pe perioada de timp friguros, precizându-se condițiile avute în vedere la întocmirea programului (durata de timp friguros în funcție de situația locală, de date statistice și de previziunile meteorologice, temperaturile minime și adâncimile maxime de inghet prevăzute, mijloace ce vor fi folosite, etc.) Memorandum va cuprinde justificarea solu-

țiilor adoptate pentru amenajările, instalațiile, dispozitivele etc., necesare aplicării metodelor speciale de lucru, inclusiv breviarul calculelor termotehnice, precum și indicații pentru aplicarea metodelor speciale de lucru.

b) Programele calendaristice pentru activitatea pe timp friguros menționate la pct. 3.1—3.5 .

c) Fișele tehnologice pentru executarea pe timp friguros a lucrărilor pentru care temperaturile critice prevăzute în Normativ, trebuie să se realizeze prin tehnologii sau măsuri speciale.

d) Evaluarea cheltuielilor suplimentare necesare pentru executarea lucrarilor pe timp friguros în conformitate cu prevederile Legii 9/1980 și a Normativului P 91-83.

e) Planul de situație cu organizarea teritoriului șantierului în care se vor indica amenajările, construcțiile, rețelele și instalațiile speciale necesare execuției lucrărilor în perioada de timp friguros; dacă se consideră necesar, se vor mai întocmi și următoarele piese:

— schițele de execuție pentru cazurile simple, respectiv proiectele de execuție pentru cazurile mai complexe, privind amenajările, dispozitivele etc., necesare aplicării unor metode speciale la execuțarea lucrărilor pe timp friguros;

— planul de sistematizare pe verticală a terenului șantierului, care să rezolve problema scurgerii apelor provenite din topirea gheții și zăpezii și a celor din precipitații sau infiltrării, precum și amenajarea corespunzătoare a căilor de transport pentru perioada de timp friguros;

— calanarea necesarului de forțe de muncă pentru perioada de timp friguros, care se întocmește pe baza graficului general de șalonare a execuției lucrărilor, ținându-se seama de productivitatea micșorată a muncitorilor în această perioadă precum și de activitățile auxiliare impuse de condițiile specifice de iarnă.

3.9. Beneficiarul, proiectantul și executorul trebuie să conlucere stîns la stabilirea tuturor măsurilor necesare, potrivit sarcinilor concrete de producție ce revin șantierului, urmărindu-se și respectarea de către constructor a termenelor legale de precizate cu anticipație a necesităților de materiale dirijate, de utilaje, mijloace de transport și forțe de muncă, de încheiere a contractelor de furnizare etc.

4. MĂSURI DE FOLOSIRE RAȚIONALĂ A ENERGIEI SI COMBUSTIBILULUI LA REALIZAREA CONSTRUCȚIILOR PE TEMP FRIGUROS

4.1. La elaborarea proiectelor de execuție se vor adopta soluții tehnice și grafice de șalonare a investițiilor care să asigure continuitatea activității organizațiilor de execuție în condițiile prevăzute de Legea nr. 9/1980 (art. 5 alin. 4, art. 56) și actele normative ce explicitează prevederile acesteia (Ordinul Consiliului de Miniștri nr. 62/1982) fără încălcarea prevederilor din prezentul Normativ privind asigurarea calității.

In acest sens:

a) se interzice executarea pe timp friguros a tuturor lucrărilor de construcții sau instalații care necesită pentru asigurarea calității măsuri speciale ce conduc la consumuri de combustibili sub formă de hidrocarburi;

b) se interzice executarea pe timp friguros a imbrăcăinărilor asfaltice la drumuri; lucrările de reparare a drumurilor cu imbrăcăinări asfaltice se pot executa și în perioada de timp friguros numai cu tehnologii la rece și cu mixturi stocate.

4.2. Pentru asigurarea calității lucrărilor de construcții-montaj executate pe timp friguros se pot folosi combustibili, exclusiv hidrocarburi, numai pentru obiective prioritare, numinalizate prin acte normative emise de Biroul Executiv al Consiliului de Miniștri, la propunerea temeinic fundamentală a ministerelor, celorlalte organe centrale și consiliilor populare județene și al municipiului București.

4.3. Pentru alte obiective decât cele precizate la pct. 4.2, se vor programă pentru a fi executate pe timp friguros numai lucrări în spații închise sau același lucrări exterioare care nu necesită consumuri de combustibili pentru încălzire.

a) Se vor avea în vedere pentru a fi executate pe timp friguros: săpături, construcții din lemn sau metalice, montări de elemente prefabricate, de instalații conducte metalice și de beton, montări de utilaje, lucrări subterane, rețele, fundații și compactări de adâncime, învelitori, lucrări de finisajerie, izolații termice, suduri, realizarea diferitelor elemente de construcție în atelierele bazelor de producție, lucrări de reparare a drumurilor cu imbrăcăinări asfaltice, dar numai cu tehnologii la rece și cu mixturi asfaltice etc.

b) Nu se vor prevedea pentru a fi executate pe timp friguros lucrări ce se execută prin procese umede ca: turnările de betoane (cu excepția celor prevăzute la pct. a), tencuiești, pardoseli, zugrăveli, placaje, îmbrăcăminte rutiere cu lanțuri hidraulice, îmbrăcăminte asfaltice la drumuri (cu excepția celor menționate la pct. a) și altele.

c) Se interzice folosirea combustibilului pentru încălzirea spațiilor de lucru, dacă acesta folosește exclusiv execuții lucrărilor de construcții-montaj.

4.4 Se exceptează de la prevederile pct. 4.3 b și c lucrările la care se folosesc pentru încălzire pe timp friguros resurse energetice secundare rezultante din procesele de fabricație ale unor obiective industriale, alte resurse neutilizate ale acestora sau orice surse de energii neconvenționale.

4.5. Se vor respecta cu strictete termenele stabilite pentru asigurarea executantului cu documentație și mijloace tehnico-materiale de producție, astfel ca nici unul din obiectele a căror execuție este prevăzută în sezonul căldurii să nu întâmpine înfrângeri de natură să-i prelungească execuția și în perioada de timp friguros.

4.6 În cazul obiectivelor ce se încadrează în condițiile menționate la pct. 4.4, prevăzute cu centrală termică și instalații proprii de încălzire centrală, se va prevedea în graficele anuale realizarea cu prioritate a acestor centrale și instalații, astfel ca ele să poată intra în funcțiune, fie și cu capacitate redusă, înainte de apariția sezonului friguros în zona în care este situat sanctuarul.

4.7. În întreaga perioadă de timp friguros lucrările de beton se vor executa numai pe baza unor regimuri termice evidențiate în proiectul anual de organizare a lucrărilor pe timp friguros conform prevederilor din cap. 8.

Proiectanții vor acorda sanctuarelor, la cerere, asistență tehnică necesară adaptării regimurilor termice prevăzute în proiectul de organizare, la condițiile efective de realizare pe timp friguros a lucrărilor.

Se va evita executarea în perioada de timp friguros a pieselor subțiri din beton, turnate monolit, care necesită măsuri dificile și prelungite de protejare termică.

4.8. Antrepriza va lua măsuri care să asigure, pentru fiecare brigăză, funcționarea în sezonul friguros a unor sisteme organi-

zate de folosire a căldurii, energiei și combustibilului, atât pentru nevoie producției cit și pentru activitatea administrativă și social culturală.

Se vor interzice cu severitate orice improvizații care contravin atât măsurilor de economisire a energiei cit și a normelor de prevenire și stingere a incendiilor.

4.9. Conducătorile antreprizelor și brigăzilor vor veghea cu strictete la utilizarea cit mai economică a iluminatului de interior și de exterior reducându-l în străut necesar, atât ca intensitate cit și ca durată.

5. EVOLUŃIA ACTIVITĂII PE TEMP FRIGUROS

5.1 La fiecare punct de lucru se va ține cu strictete evidența lucrărilor executate în perioada de timp friguros urmărindu-se în mod special realizarea calității acestora.

5.2 În vederea evidențierii condițiilor climatice genetale în care s-au desfășurat lucrările, se va institui pentru perioada convecțională de timp friguros la fiecare punct de lucru statie de beton, bazi de producție, etc., un *registru meteorologic* în care se vor înregistra zilnic:

a) temperatura aerului, măsurată în condițiile precizate la pct. 1.3.;

b) regimul vînturilor (direcție, intensitate, durată).

c) precipitații (plouă, iapoviță, ninsoare-intensitate, durată).

d) starea terenului (neînghețat, uscat, norulos, înghețat cu sau fără polei, înzăpezit, etc.).

e) nivelul apei curgătoare — numai la punctele de lucru din verimilitatea acestora și numai în perioadele de dezgheț.

5.3 Controlul calității lucrărilor de betoane și mortare se va efectua în conformitate cu „Sistemul de evidență în activitatea de control tehnic al calității construcțiilor”, cu următoarele precizări:

a) Se vor completa cu deosebită grijă datele specifice perioadei de timp friguros prevăzute în formularele tipizate și anume:

- bon de livrare transport primire-beton (Cod 911-101-6), în care se înregistrează pe verso temperatura mediului și cea a betonului în momentul descarcării din mijlocul de transport;

— condica (evidență betoanelor turnate" (Cod 9-14-102) — înregistrează temperatura aerului exterior (col. 6) și cea a betonului (col. 7) la terminarea punerii în opera, precum și modul de protejare a betonului în col. 14 (Evenimente intervenite în timpul betonării). În col. 12 se va înregistra în cazul controlului calității betonului prin gradul său de maturizare, numărul fișei pentru controlul gradului de maturizare care înlocuiește în acest caz buletinul de încercări nedistructive.

5.4. Fișa pentru controlul gradului critic de maturizare M_c sau a gradului de maturizare pentru decoifrare M_d (Anexa B_2) se întocmește la punctul de lucru prin înregistrarea temperaturilor măsurate conform prevederilor din cap. 8, pct. 8.26 și calculul direct în fișă a gradului de maturizare echivalent temperaturii normale de $+20^\circ\text{C}$, conform indicațiilor din anexa B_2 , pct. 2.

5.5. Controlul și evidența calității lucrărilor de sudură executate pe timp friguros se vor organiza cu respectarea prevederilor din prescripțiile tehnice specifice, din condițiile tehnice speciale și din „Sistemul de evidență în activitatea de control tehnic al calității construcțiilor”, folosindu-se formularele:

— proces verbal de prelevare a probelor de suduri (Cod 9-12-102/b);

— proces verbal de recepție a lotului de armături sudate (Cod 9-11-101/e).

În aceste documente se va face în mod expres mențiunea că verificările se referă la lucrări executate pe timp friguros.

De asemenea, autorizația de lucru a sudorilor (Cod 9-17-104) va conține în mod explicit mențiunea că aceștia sunt autorizați să execuție suduri pe timp friguros în condițiile prevăzute de prescripțiile tehnice specifice.

PARTEA II-a

PREVEDERI SPECIALE PE CATEGORII DE LUCRĂRI

6. LUCRĂRI DE PÂMINT

Indicații generale

6.1. Stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice de executare a lucrărilor de pâmint la orice obiect trebuie să fie precizată prin proiectul de execuție, pe baza rezultatelor studiului geotehnic efectuat pentru obiectul respectiv. Conducerea unității de execuție trebuie totodată să țină seama de situația climatică reală din perioada executării lucrărilor de pâmint.

6.2. Proiectantul va adopta adâncimea de îngheț, conform prevederilor din STAS 6054-77 „Terenul de fundație. Adâncimea de îngheț”. Dacă localitatea în care se află șantierul nu figurează în lista localităților din standard, se va adopta adâncimea de la localitatea cea mai apropiată, menționată în listă. În cazuri de dubiu, adâncimea de îngheț se va stabili prin sondaj la fața locului.

Pentru săparea stratului de pâmint supus înghețului se poate adopta fie metoda protejării preventive fie aceea a afnării stratului înghețat.

Protejarea preventivă a pământurilor contra înghețului

6.3. Măsurile ce trebuie luate în acest scop, sunt următoarele:
 a) Acoperirea suprafeței pământului cu vreascuri, paie, gunoi, bălegar, stufo, rogojini, talaș, turbă zguri etc. Acestea vor fi îndepărtați numai în ziua săpării și numai pe porțiunea strict necesară pentru acest lucru, în funcție de mijloacele de săpare folosite și de intensitatea frigului.

b) Menținerea stratului de zăpadă depus pe pămînt și chiar favorizarea îngroșării lui la ninsoriile următoare folosind, dacă este nevoie, garduri de nucle, panouri de lemn, diguri de pămînt etc., care să ușureze înzăpezirca. Înălțimea gardurilor, panourilor și digurilor va fi de 0,4 .. 0,5 m. Ele se vor așeza pe mai multe rînduri paralele, la distanțe de 4 .. 7 m și vor fi orientate perpendicular pe direcția vînturilor dominante. În cazul în care se produc ninsori, stratul existent de zăpadă va fi acoperit cu materialele arătate la lit. a

c) Acoperirea cu frunze, talaș, rumeguș etc., pentru protejarea fundului șanțurilor sau gropilor de fundație, la care execuțarea săpăturilor s-a sistat sau a ajuns la cota finală înainte de apariția frigului și urmează să se execute celelalte lucrări (pozarea de conducte, turnarea betonului etc.).

Grosimea minimă, în metri, a stratului termoizolant „h” se determină cu formula:

$$h = \frac{H}{k} \quad (6.1)$$

în care:

H — reprezintă adâncimea maximă locală de îngheț, în m;

k este un coeficient în funcție de natura terenului și aceea a materialului termoizolant, având valorile din tabelul 6.1.

d) În cazul în care terenul care urmează să fie săpat este acoperit cu tufoiuri, arbuzi etc., această vegetație favorizează reținerea zăpezii, astfel că terenul nu va fi desfișat decât în zica cînd începe execuțarea săpăturilor, și numai pe porțiuni minime, strict necesare lucrului.

Tabelul 6.1.

Natura terenului	Valoarea coeficientului „k” pentru:						
	frunze	talaș	rumeguș	Zguri	Pămînt	uscată	umedă
Nisip părós	3,3	3,2	2,8	2,0	1,6	1,4	1,12
Nisip argilos fin	3,1	3,1	2,7	1,9	1,6	1,3	1,08
Argila nisiposă	2,7	2,6	2,3	1,6	1,3	1,2	1,06
Argila	2,2	2,1	1,9	1,3	1,1	1,2	1,00

Afinarea pământului înghețat

6.4. Metoda se aplică la pământurile înghețate pe adâncime și constă în spargerea și afinarea mecanică sau manuală a stratului înghețat, pentru a ușura fie evacuarea lui, fie păstrarea pe loc ca acoperire de protecție pentru straturile mai adânci, în situația cînd sănătatea geruri puternice care ar putea provoca înghețarea pământului pe adâncimi mai mari.

a) Desfacerea stratului de pămînt înghețat pe cel mult 25 cm adâncime se face de regulă cu scarificatoare obișnuite.

b) La grosimi de pămînt înghețat mai mari de 25 cm se vor folosi unele pneumatice sau alte instalații mecanice pentru spargere.

Acolo unde situația locală permite, se pot utiliza excavatoare cu cupă, fără alte dispozitive speciale. Ele pot dizloca pământuri înghețate pînă la 40 cm adâncime. Peste această adâncime, se montază dispozitive speciale (berbeci, pene etc) de diverse greutăți care, prin cădere odată cu sapa, pot desface straturi înghețate pînă la 80 cm.

c) Atunci cînd grosimea stratului înghețat este mai mare de 80 cm, iar sub acesta trebuie să se sape un strat gros de pămînt neînghețat, se recurge la dislocarea pământului cu ajutorul explozibilor.

Executarea săpaturilor pe timp friguros

6.5. Executarea săpaturilor se va incepe imediat după dezghețarea naturală sau afinarea stratului superficial, astfel ca să se evite o nouă înghețare a suprafeței lui, înainte de săpare și în special înainte de turnarea unor fundații.

La săpaturile cu echipamente apa pompată va fi îndepărtată imediat, pentru a nu se formează gheță în jurul punctului de lucru.

Utilajele pentru executarea săpaturilor pe timp friguros: excavatoare, scarificatoare, buldozere etc., vor trebui examinate cu atenție la terminarea sau întreruperea lucrului curățindu-se de resturile de pămînt, întregul sistem de transmisie și depiasare.

Transportul pămîntului pe timp friguros

6.6. Transportul pămîntului săpat pe timp friguros trebuie să se termine înainte de a începe să înghețe. În acest sens se vor respecta la organizarea lucrărilor duratele disponibile prevăzute în tabelul 6.2.

Tabelul 6.2.

Temperatura aerului (°C)	Timpul de încopert a înghețării pămîntului (minute)
- 5	90
- 10	60
- 15	50

Transportul pămîntului trebuie făcut pe distanțe cât mai scurte, cu evitarea totală a staționării pe traseu a mijloacelor respective de transport.

La transportul pămîntului pe timp friguros, vehiculele se vor curăța bine de pămînt după fiecare descărcare.

6.7. Căile pe care se deplasază vehiculele de transport vor fi amenajate și întreținute în mod special pentru lucru pe timp friguros.

a) Căile rutiere vor fi amenajate în măsura posibilităților pe traseele și la cotele drumurilor interioare definitive, cu precizarea că acestea trebuie să aibă o capacitate portantă corespunzătoare traficului cu autocamioanele folosite la transportul pămîntului.

În funcție de sensibilitatea la îngheț a terenului se vor realiza pentru drumuri fundații stabile, folosind blocaje de piatră, plăci de beton etc.

Canalizarea se va menține în stare de funcționare, iar în lipsa acesteia se va asigura scurgerea apelor prin șanțuri de suprafață.

Suprafața carosabilă va fi curățată de zăpadă și presărată cu materiale antiderapante.

b) Căile ferate de transport vor fi întreținute prin curățarea zăpezii de pe traseu, în special în zona ramificațiilor și plăcilor turnante care vor fi menținute dezghețate prin presărată cu sare industrială, aprovizionată și depozitată în cantități suficiente în zona acestora.

Executarea umpluturilor pe timp friguros

6.8 Umpluturile se pot executa și compactate pe timp friguros prin mijloace mecanice sau manuale, în funcție de specificul și volumul lucrărilor prevăzute în proiect pentru perioada respectivă, dacă se respectă următoarele condiții:

Procesul tehnologic și condiții de realizare	Regim teren critic	
	Temperatura	Durată
a. Săpare, transportul, aşterocarea în umpltură și compactarea pămîntului necinghețat	+ 1°	Durata totală de execuție
b. Săparea pămîntului pentru așezarea în umpltură, din zone în care terenul nu este înghețat.	+ 1°	Durata de săpare
c. Așezarea pămîntului de umpltură pe teren sau pe stratul inferior neînghețat	+ 1°	În momentul aştercerii stratului

6.9. La executarea umpluturilor de pămînt pe timp friguros în spații înguste se vor lua și următoarele măsuri organizatorice:

a) la atingerea temperaturilor critice menționate la pct. 6.8 executarea umpluturilor se oprește luându-se măsuri de protejare atât a suprafețelor decapate cît și a celor realizate prin umplutură;

b) toată activitatea de executare și de compactare a umpluturilor trebuie să fie concentrată pe porțiuni mici de teren și să se desfășoare pe baza unei organizări cît mai judicioase, care să fie respectată cu rigurozitate; această activitate trebuie să se efectueze, pe cît posibil, fără întrerupere, astfel ca la sfîrșitul zilei de lucru porțiunea de lucrare stabilită să fie complet terminată; se poate face unele întreruperi locale de pe o zi pe alta numai în cazurile cînd există certitudinea absolută cît peste noapte nu vor interveni nici precipitații, nici scăderi periculoase de temperatură;

c) la aşternerea și compactarea pămîntului se vor evita pe cît posibil pauzele în execuție; aşternerea pămîntului se va face în straturi subțiri (max. 20 cm) și va alterna cu compactarea lor;

d) indiferent de temperatura aerului, lucrările de umpluturi se vor opri complet pe timp de ploaie sau ninsoare, spre a nu se permite acumularca unui exces de apă în corpul umpluturilor;

e) umpluturile executate pe timp friguros trebuie apărate prin șanțuri și diguri împotriva spălării ce ar putea fi provocată de precipitații; de asemenea, la terminarea dezghețului, aceste umpluturi vor fi controlate cu atenție și se vor lua imediat măsuri de remediere a defectelor ce eventual s-au produs;

f) umpluturile între fundațiile stâlpilor izolați pentru care s-a făcut o săpătură comună, umpluturile dintre fundații și peretei săpăturii și umpluturile la șanțuri se vor efectua numai cu pămînt sau balast.

6.10 Compactarea pămînturilor aşternute în umpluturi pe timp friguros se va realiza cu mijloace normale de compactare, cu condiția ca operația să nu se execute pe timp de precipitații (ploaie, iapovită, ninsoare), care modifică mult umiditatea pămînturilor față de cea optimă necesară compactării.

Executarea rambleelor

6.11. Ca reguli principale de respectat la executarea ramblelor — fie prin mijloace manuale, fie prin mijloace mecanizate — se enumerează următoarele:

a) evitarea folosirii în ramblee a pămînturilor coeziive, recomandindu-se rocile pietroase, piatra brută sau spartă, bolovanii, balastul, prundăurile, nisipurile și diversele varietăți de pămînturi argiloase-nisipoase; în cazurile cînd folosirea pămînturilor coeziive nu poate fi evitată, acestea trebuie să fie puse în lucru cu un conținut cît mai redus de apă, căci altfel apa din pori produce o suprapresiune care poate deveni periculoasă pentru stabilitatea rambleului;

b) aşezarea pămîntului în rambleu se va face în straturi de grosime corespunzătoare caracteristicilor utilajului de compactare, astfel ca să se asigure, imediat după aşternere, posibilitatea de nivelare și compactare;

c) în cazul cînd executarea unui rambleu trebuie să fie întreruptă, de pe o zi pe alta sau pentru mai multe zile — înainte de a se fi ajuns la cota finală a rambleului, — aşternerea unui nou strat de umplutură se va face numai după îndepărtarea sau dezghețarea completă a stratului înghețat, cu precizarea că dacă în urma dezghețării rezultă o cantitate de apă ce poate fi periculoasă pentru lucrare, aşternerea straturilor următoare va fi amintată pînă la evaporarea apei sau dirijarea ei către canalizarea şantierei;

d) materialul de umplutură va fi recoltat din straturi uscate situate deasupra pinzei freatici sau drenate; nu se vor pune în umplutură bulgări sau sloiuri de pămînt înghețat; acestea trebuie neapărat să fie sfărimate complet înainte de aşternere; restricția trebuie respectată cu extremă grijă în special la rambleele de cale ferată și șosea, la digurile de pămînt ce suportă presiuni, cum este cazul la stăvilarie, baraje, la umpluturile dintre pereti cluzelor, la diversele umpluturi de etanșeitate, la sferturile de con ale podurilor, la umpluturile din spatele zidurilor de sprijin, percurrilor etc., chiar dacă compactarea pămînturilor se face cu mijloace mecanice;

e) toate ramblelele executate pe timp friguros cu pămînt expus înghețării vor avea o suprainălțare, peste înălțimea dată în proiect, astfel ca, prin tasare, care este mai pronunțată în condițiile de umiditate sporită, partea superioară a umpluturii să ajungă la cota finală prevăzută în proiect; această suprainălțare se stabilește de proiectant pe baza avizului geotehnic și se precisează în proiectul lucrărilor programate pentru perioada de timp

friguros; constructorul se poate orienta și după datele informative din tabelul 6.3 privit naturii pământului folosit în ramblee:

Tabelul 6.3.

Natura pământului folosit în ramblee	Suprafața în procente făcă de întregimea terenului a rambleului prevăzută în proiect
Pământuri nisipoase, porcoase, etc	12%
Pământuri argiloase, marnie, etc	15%

Dacă nici un rambleu nu se va executa pe pămînt înghețat, deoarece baza lui devine nestabilă în timpul dezghețului, putând compromite omogenitatea și chiar stabilitatea întregului rambleu; în asemenea cazuri este obligatoriu ca terenul pe care se așeză rambleul să fie menținut dezghețat conform pct. 6.3 sau să se aștepte dezghețarea lui naturală.

Procedee de compactare a umpluturilor

6.12. Compactarea se face în spații înguste, folosindu-se maiuți obișnuite de mână, maiuți electrice sau mecanice (tip „broască”), vibropile, plăci vibratoare de compactat etc; în spații largi compactarea trebuie să se realizeze cu ajutorul utilajelor rotative de compactat (cilindri compresoare cu față netedă autopropulsate, cilindre cu proeminențe tip „picior de oajă” tractate cu mijloace auto, compactare vibratoare, compresoare pe pneuri etc.).

Un alt procedeu de compactare, suficient de economic și deosebit de eficient — și care se află, în general, la dispoziția oricărui șantier — constă în dirijarea circulației auto de șantier chiar pe rambleele aflate în curs de execuție. Aceste procedee, care poate fi aplicat în condiții organizatorice ușoare, mai ales la lucrările de drumuri, căi ferate, baraje de pămînt etc., se aplică, aproape cu aceeași eficiență, folosind fie vehicole cu roți

pe pneuri lestate prin încărcarea lor cu pămînt sau alte materiale, fie diverse utilaje grele prevăzute cu șenile (tractoare, buldozere etc.).

6.13. Pentru lucrări de terasamente caracterizate prin cantități, suprafețe și foalțimi mari se vor respecta și condițiile care rezultă din caletele de sarcini sau documentațiile întocmite de proiectanții de specialitate.

7. FUNDĂȚII ȘI CONSTRUCȚII SUB NIVELUL TERENULUI

7.1. La executarea pe timp friguros a fundațiilor și a celor lalte construcții sub nivelul terenului se vor lua măsuri specifice, diferențiate pe grupe de lucrări, care să asigure respectarea următoarelor condiții: (vezi tabel pag. 40)

Fundații de suprafață

7.2. La executarea fundațiilor de suprafață (continue, tâlpi izolate, radiere etc.), este interzisă așezarea lor pe teren înghețat ori cu grad sporit de umiditate rezultat dindezgheț sau din precipitații atmosferice, spre a se impiedica producerea de tasări inegale ale ansamblului fundației, evitindu-se astfel apariția de solicitări suplimentare ce pot pericia construcția.

Problema se pune la fel și pentru fundațiile de mașini care lucrează în regim de vibrații și cărora trebuie să li se asigure o comportare perfectă în condițiile în care sunt folosite.

7.3. În cazul fundațiilor executate la clădiri sau alte construcții exterioare ce sănătatea prevăzute cu trotuare se vor lua măsuri de executare a trotuarelor imediat ce fundațiile au fost realizate pînă deasupra cotei terenului, spre a impiedica pătrunderea în fundație a apelor de suprafață provenite din ploi sau dezgheț, care produc degradarea fundațiilor.

Grupa de lucrări	Procesul tehnologic și condiții de realizare	Regim termic critic	
		Temperatură	Durată
Fundății de suprafată	a) Săparea gropilor pentru fundații		cap. 6
	b) Prepararea, transportul, punerea în operație a betonului și protejarea elementului în perioada critică de maturizare.		cap. 8
	c) Săparea, transportul, împrișterea și compactarea pământului în umpluturi.		cap. 6
Fundății de adâncime	a) Săparea, forarea.		cap. 6.
	b) Prepararea, transportul, punerea în operație a betonului și protejarea elementului în perioada critică de maturizare.		cap. 8.
Conducte și cabluri subterane	a) Săparea șanțurilor.		cap. 6
	b) Pozarea conductelor metalice		cap. 12
	c) Probele de presiune cu apă la conducte	5°	72 h
	d) Pozarea cablurilor electrice		cap. 18
	e) Manipularea și pozarea cond. PVC		cap. 18
Canale și lucrări aferente	a) Săparea șanțurilor		cap. 6
	b) Executarea canalelor din beton		cap. 8
	c) Executarea canalelor din zidărie		cap. 10
	d) Tencosuri, etanșări		cap. 13
	e) Izolații		cap. 15

Fundații de adâncime

7.4 La executarea acestor lucrări se va ţine seama și de prevederile din „Normativ privind alcătuirea și executarea pilotilor pentru fundații” C. 160-75.

7.5. Pilotii turnați la fața locului la care față superioară a betonului se află la o adâncime mai mare de 1 m de la suprafața platformei de lucru, se vor proteja după formarea lor prin umplerea străpunerii din teren cu pămînt ușor compactat.

Pilotii la care față superioară a betonului se află la o adâncime mai mică de 1,00 m de la suprafața platformei se vor proteja suplimentar conform prevederilor din cap. 8. Dacă există temeri că betonul ar fi putut să înghețe în zona capului pilotilor, se va verifica atent starea betonului la pilotii suspectați, după execuțarea săpăturii de fundație.

Fundația respectivă nu se va turna decât după consumarea prin proces-verbal între constructor și beneficiar a rezultatului acestei verificări. Dacă se va constata degradarea betonului din capul pilotului se va cere avizul proiectantului asupra măsurilor de luat.

După terminarea betonării și întărirea suficientă a fețelor laterale ale blocului de beton, se vor suvate cofrajele și sprijinirile respective și se va proceda la umplerea gropii cu pămînt care se va compacta în straturi de cîte 20 cm grosime.

Conducte și cabluri subterane

7.6. În timpul iernii se pot executa orice fel de lucrări privind pozarea de conducte și cabluri, însă cu respectarea măsurilor prevăzute la pct. 7.1.

7.7. Nu se vor monta tuburi în șanțuri în care se află apă, ci numai după evacuarea sau evaporarea acesteia, în care caz se va evacua și stratul de pămînt înmuiat, care va fi înlocuit cu nisip pilonat.

7.8. În plan organizatoric se fac următoarele precizări cu caracter comun, pe lîngă cele prevăzute la pct. 2.6.:

— piesele prefabricate se vor depozita pe calaje de lemn, stivuindu-se separat, la mici distanțe între ele, astfel încît să

nu se lipescă una de alta, spre a evita atât pericolul inghețării la zona de lipire cît și efectuarea de manevre inutile;

— conductele de azbeciment sosite pe șantier în perioada 15 noiembrie — 15 martie vor fi depozitate în aşa fel încât să fie ferite de intemperii în perioadele de timp frigurose, spre a nu fi expuse ciclurilor de ingheț-dezgheț; în acest scop, ele vor fi acoperite cu folii de polietilenă sau adăpostite sub șoproane; nu se admite curățarea cu ranga a gheții sau a pământului înghețat;

— piesele de imbinare pentru conducte se vor depozita în spații ferite de ingheț și protejate împotriva oricăror posibilități de a putea fi degradate sau murdărite;

— se vor aproviziona din vreme panouri și dispozitive suficiente de acoperire pentru protecția locală, asigurându-lui și un spațiu corespunzător de depozitare;

— toate sprijinurile, rigidizările și consolidările se vor controla permanent, mai ales după perioadele de ploii sau ninsori neumotate de ingheț, precum și în perioadele de dezgheț, și se vor lua măsuri de întărire imediată a lor.

7.9. Cind șanțurile se execută în terenuri sensibile la ingheț, ele se vor realiza de la început cu taluze cu pantă mai mică, spre a le preveni prăbușirea la apariția dezghețului.

În cazurile cind unele porțiuni de șanțuri trec pe lângă alte construcții exterioare, deja executate, se va avea grija să nu se dezvelească fundațiile acestora și să nu li se micșoreze grosimea stratului de pămînt de protecție, mai ales cind acesta este nestabil la ingheț. În acestea cazuri se va limita ampriza săpăturilor înspre fundațiile construcțiilor la strictul necesar, iar evenualele taluze verticale ce vor rezulta se vor sprijini cu dulapi sau chiar cu palplanșe bine sprăjunite.

7.10 La conductele înbinăte cu garnituri de cauciuc se vor asigura condițiile de la pct. 18.3 și se vor lua următoarele măsuri:

- depozitarea garniturilor în locuri uscate;
- curățirea moșilor de gheță și uscarea lor cu un jet de aer cald;
- montarea imediată a garniturilor.

7.11. Pentru a apăra fundul gropii la șanțurile deschise se poate apela la unul din următoarele procedee:

— cablurile sau tuburile se pozează imediat ce s-a ajuns la cota finală și se acoperă în același zi cu pămînt pe toată adâncimea, de către echipe speciale ce vin în urma echipei de pozare;

— se lasă nesăpat un strat de pămînt de circa 20 cm, care urmează să fie săpat în ziua pozării conductelor, procedindu-se apoi ca la alineatul precedent; în cazul cind starea timpului se întăricește brusc în ziua pozării, se va renunța la decaparea acestui strat pe restul traseului, acoperindu-se corespunzător contra inghețului,

— dacă s-a ajuns pe vreme bună la cota finală a săpăturilor dar, din diverse motive, pozarea conductelor trebuie amânată pentru mai târziu, fundul șanțului va fi apărat do inghețarea ce poate interveni, prin acoperirea cu materiale de protecție.

7.12. Piese de căpușire și de sprijinire a taluzelor verticale se vor dimensiona la sarcini sporite pentru a se ține seama de solicitările suplimentare ce iau naștere în urma profilării pămîntului înghețat și a micșorării unghiului de fricare a terenurilor nestabile la ingheț.

Execuțarea acestor căpușiri și a sprijinilor respective trebuie făcută în strictă conformitate cu prevederile proiectului.

7.13. Conductele vor fi pozate numai pe suprafețe curățate de zăpadă și de stratul înghețat, după ce s-a așternut în prealabil un pat de nisip.

Dacă inghețul a pătruns pînă la fundul șanțului, dar pozarea conductelor trebuie neapărat să continue, nepuțindu-se aștepta dezghețarea naturală a terenului, se va îndepărta stratul de pămînt înghețat.

Această operație se va face pe porțiuni, de către echipe speciale care preced imediat echipa ce pozează conductele. Lungimea acestor porțiuni și ritmul de pregătire a lor vor fi coordinate cu lungimile tronsoanelor de conducte aduse lîngă lanț, în vederea lansării și pozării, și cu ritmul posibil de realizat de către echipă de pozare.

Capetele conductelor trebuie să fie menținute în stare uscată și curată; ele vor fi spălate cu grijă de pătrunderea zăpezii, spre a se putea realiza o imbinare etanșă.

7.14. Înainte și după pozarea conductelor trebuie să se ia măsuri de protecție penită a împiedica fundul șanțului să se deformeze din cauza inghețului și a presiunilor ce le prindă.

de la conducta instalată. După pozarea definitivă, a conductelor ele vor fi acoperite cu pămînt.

Toate mașonările se vor executa numai sub acoperiri locale de protecție.

7.15. La pozarea pe timp friguros a diverselor feluri de conducte se va tine seama de următoarele indicații:

— manevrarea conductelor metalice de presiune și a fitin-gurilor trebuie făcută cu multă atenție, deoarece în condițiile de ger ele pot deveni casante;

— la executarea lucrărilor de sudură se vor respecta indicațiile de sudare sub temperaturi scăzute, date la Cap. 12 din prezentul normativ;

— imbinările metalice ale conductelor se vor etanșa numai la adâpost de efectele înghețului; de aceea mufele și ajutajele se vor preincălzi;

— conductele în pantă, care sunt deosebit de sensibile la deformațiile fundului gropii produse de îngheț, trebuie să fie în final pozate la cota din proiect, pentru a se putea realiza pantă generală prescrisă;

— la etanșarea mufelor pe timp friguros nu se vor folosi mixturi fierbinți deoarece, din cauza degajării substanțelor volatile din masa acestora, umplerea completă a rosturilor devine problematică; este preferabil să se folosescă mixturi căldușe și să se preincălzească mufele;

— cuzinete de sprijinire și mașoanele de beton ale conductelor se vor executa cu respectarea măsurilor de protecție date în prezentul capitol la betoanele de fundații.

7.16. La manevrarea cablurilor electrice și la executarea operațiilor de montare și execuție se vor respecta condițiile referitoare la temperatura minimă a mediului ambiant și temperatura minimă a cablului, indicate de producători și în prescripțiile tehnice în vigoare;

— Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de cabluri electrice (PN 107-78) și

— Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor electrice la consumatori, cu tensiuni pînă la 1 000 V (I 7-78).

De asemenea, se va avea în vedere ca în momentul pozării cablurilor acesta să aibă o temperatură proprie prevăzută la pct. 18.7.

Canale și lucrări aferente

7.17. Înainte de apariția sezonului friguros — de regulă cel mai tîrziu la sfîrșitul lunii octombrie — se va da prioritate lucrărilor de pămînt, zidărie și tencuieli ale canalelor, răminind ca lucrările de pozare a conductelor sau cablurilor să se execute pe timp friguros — în condițiile arătate la pct. 7.7...7.16 de mai sus — în cazurile în care această execuție nu poate fi ambițiată pînă la revenirea timpului călduros.

7.18. Talpa de beton a canalului, expusă înghețului, trebuie să fie așezată pe un pat uscat și totodată să fie protejată corespunzător pînă la maturizarea critică.

7.19. Canalele se vor acoperi cu plăci de beton armat prefabricat și apoi cu pămînt.

7.20. Șanțurile pentru conducte sau cabluri se vor astropa cu pămînt neînghețat care apoi va fi compactat. La patrea suprafață a șanțurilor — pe ultimii 20...30 cm — ele pot fi umplute și cu pămînt înghețat, însă avînd un spor minim de volum de circa 15%, pentru tasare.

7.21. Șanțurile de sub pavaje ce se dau imediat în circulație se vor astupa pe toată înălțimea numai cu pămînt dezghețat, iar în locurile de circulație intensă, cu nisip dezghețat.

7.22. La executarea pe timp friguros a fundațiilor și a construcțiilor diverse, se va urmări folosirea pe scară largă a elementelor prefabricate, care pot fi executate în condiții optime de temperatură, adică în ateliere, uzine, hale etc.

8. LUCRĂRI DE BETON

Condiții pentru asigurarea calității betonului pus în operă pe timp friguros

8.1. Calitatea lucrărilor de beton executate pe timp friguros poate fi asigurată dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) betonul este preparat cu agregate dezghețate, avînd temperatură minimă de +5°C;

b) temperatura betonului, după punerea lui în operă, nu coboară sub temperatură sa de îngheț, înainte de a atinge un nivel critic de întărire, variabil în funcție de raportul A/C și exprimat în procente din marca betonului.

Nivelul critic de întărire rezultă din tabelul următor:

Nivelurile critice de întărire, în %, din marca betonului pentru $A/C =$			
0,40	0,50	0,60	0,70
18	25	31	36

Temperatura de îngheț a betonului este considerată valoarea de 0°C , cu excepția cazurilor în care se folosesc aditivi care coboară această temperatură pînă la o valoare specifică ce rezultă din instrucțiunile lor de folosire.

3.2. Realizarea nivelului critic de întărire se poate controla pe două căi:

a) Prin intermediul unor epruvete din beton *păstrate în același condiții de regim termic* ca și elementul de construcție și incercate la compresiune înainte de înghețarea betonului;

b) Prin evaluarea gradului efectiv de maturizare al betonului și compararea echivalentului său la temperatură normală $+20^{\circ}\text{C}$ cu gradul critic de maturizare, M_k , pentru betoanele preparate cu cimenturile pentru care se dă date în anexa B.

Deoarece gradul critic de maturizare M_k se coreleză semnificativ cu nivelul critic de întărire, între cele două metode de control a calității betonului nu există diferențe de fond, ele determinând regimuri termice identice și o același durată critică t_k de maturizare (sau de întărire).

Gradul de maturizare exprimat în h°C se definește prin suprafața diagramei cuprinsă între curba de variație a temperaturii betonului și ordonata de -10°C , în funcție de timp, exprimat în ore.

Gradul critic de maturizare este valoarea minimă a gradului de maturizare la temperatură normală de $+20^{\circ}\text{C}$, necesară a

obținută înainte de înghețarea betonului, pentru ca rezistențele finale ale acestuia să nu fie afectate în mod unfavorabil. Valori ale gradului critic de maturizare pentru betoane preparate cu cimenturile Pa 35 și P 40, se dau în anexa B. Pentru alte tipuri de ciment sunt necesare studii speciale de laborator.

În Anexa B se prezintă de asemenea, modul de echivalare a gradului de maturizare la o temperatură variabilă cu cel la temperatură normală $+20^{\circ}\text{C}$, în vederea comparării lui cu gradul critic de maturizare.

Metoda controlului calității betonului pus în operă pe timp friguros prin gradul său critic de maturizare M_k are, față de metoda de la punctul a, avantajul eliminării incercărilor distructive ca și acela al unei corelări mai semnificative între realitate și parametrii pe baza căror se face controlul, prin eliminarea diferențelor inevitabile dintre regimul termic din epruvetă și cel din elementul de construcție.

Conceptul gradului de maturizare permite, în plus, prevederea regimului termic din beton și proiectarea condițiilor prin care să se poată asigura realizarea lui.

3.3. Lucrările de beton se execută pe timp friguros cu respectarea măsurilor de folosire rațională a energiei și combustibilului, detaliate la cap. 4. În aceste condiții, prepararea, transportul și punerea în operă a betonului trebuie să se facă numai pe baza unor regimuri termice proiectate pentru a asigura obținerea nivelului critic de întărire sau a gradului critic de maturizare înainte de înghețarea betonului.

ACESTE REGIMURI TERMICE SE EVIDENȚIAZĂ ÎN PROIECTUL DE ORGANIZARE A LUCRĂRILOR PE TIMP FRIGUROS ÎMPREUNĂ CU MĂSURILE CE CONDIȚIONEAZĂ REALIZAREA LOR EFECTIVĂ.

În funcție de parametrii analizați la pct. 8.4. (dimensiunile și nivelul de protecție ai elementului de construcție, caracteristicile cimentului folosit, condițiile de temperatură din beton, nivelul de asigurare etc.) trebuie să se respecte, atît la proiectarea regimurilor termice cît și la executarea lucrărilor de beton în diferite faze tehnologice, condițiile din tabelul următor:

Procesul tehnologic și condiții de realizare	Regimul termic critic	
	Temperatura	Durată
Prepararea betonului	a. cu agregate desighețate și sub temperatură inițială.	+ 5°
	b. cu agregate încălzite la temperatură superioră celei de desighețare	6°...25° ^(*)
	c. cu apă încălzită la temperatură	20°...50° ^(*)
	d. temperatură la preparare 0 _b să fie: - în metoda conservării căldurii - în metoda încălzirii după turnare	5°...25° 5°...10°
Transportul și deschiderea betonului la obiect	e. protejarea mijloacelor și reducerea duratălor astfel ca temperatura de livrare la șantier, 0 _b să fie minimum:	10°...17°
	- în metoda conservării căldurii	3°...5°
	- în metoda încălzirii după turnare	
Transportul pe obiect și punerea în operă a betonului	f. protejarea mijloacelor și reducerea duratălor astfel ca la terminarea punerii în operă, temperatura betonului 0 _b să fie minimum:	10°...15°
	- în metoda conservării căldurii: - în metoda încălzirii după turnare	10°...3°
Întărirea (maturarea) betonului	g. protejarea elementului de construcție după punerea în operă a betonului (metoda conservării căldurii) și a evitați unei surse exoge de căldură (metoda încălzirii după turnare) astfel ca în perioada critică temperatura să fie cea mai mică: - în conservarea căldurii: - în încălzirea după turnare	10°...15° 10°...20°

* (*) În funcție de temperatura 0_b la terminarea punerii în operă și de condițiile de transport.

Regimurile termice la executarea lucrărilor de beton pe timp friguros

8.4. Regimurile termice pentru executarea lucrărilor de beton pe timp friguros (pet. 8.3) se stabilesc în fișele tehnologice pentru executarea lucrărilor de beton pe timp friguros ce fac parte din proiectul anual de organizare (cap. 3) și trebuie să țină seama de:

a) gradul critic de maturizare M_k (sau nivelul critic de întărire) evaluate conform pct. 8.1, sau prevederilor din Anexa B;

b) intensitățile prezumate ale frigului, evaluate distinct pentru ziua de preparare, transport și punere în operă și pentru perioada de realizare a gradului critic de maturizare M_k (respectiv a nivelului critic de întărire); se exprimă prin nivelele de asigurare $\bar{\theta}_{as}$ și $\bar{\theta}_{as}$, recomandate în Anexa A;

c) durata procesului și nivelul de protejare a betonului în timpul transportului și punerii în operă;

d) intensitatea cu care se degajă căldura datorată oxetomiei cimentului;

e) masivitatea elementului de construcție ce se betonează rezultând din forma și dimensiunile sale, corelată cu nivelul de rezistență termică al protecției adoptate pentru suprafețele în contact cu aerul exterior și al celor în contact cu eventualul agent încălzitor;

f) neomogenitatea temperaturii în masa betonului, concretizată în condiția ca gradul critic de maturizare M_k (sau nivelul critic de întărire) să fie realizat în zona elementului de construcție cea mai expusă răcorii;

g) conformarea și nivelul protecției sursei de căldură în raport cu forma și dimensiunile elementelor ce se încălezesc;

h) gradul de expunere la vînt și nivelul de impermeabilitate ai protecției betonului și sursei de căldură, se ia în considerare la alcătuirea protecției prin coeficientul de penetrație la vînt.

8.5. Proiectarea regimurilor termice la prepararea, transportul, punerea în operă și maturizarea critică a betonului se poate face:

a) prin alegerea din anexa C a unui regim termic tip, care se identifică prin nivelul de asigurare, prin caracteristicile betonului, aici elementului de construcție și ale protecției sale și prin metoda adoptată: (conservarea căldurii sau încălzirea după turnare);

b) prin asimilarea situațiilor reale cu cele corespunzătoare regimurilor tip prezentate în anexa C;

c) prin proiectarea directă, conform indicațiilor din anexa D, a unor regimuri termice specifice, în cazurile în care nu se pot adopta regimuri termice tip, datorită în primul rînd, unor descreșteri semnificative între parametrii betonului luati în considerare pentru regimul tip și cei ce caracterizează betonul pus efectiv în opera.

Se pot proiecta regimuri termice specifice și pentru punerea în valoare a unor condiții organizatorice superioare celor avute în vedere la proiectarea regimurilor tip.

8.6. Regimul termic, definit prin ansamblul condițiilor de timp și de temperatură, se detaliază în fișele tehnologice pentru fiecare din fazele caracteristice procesului și anume:

a) regimul termic în perioada critică de maturizare (Anexele C sau D, pct. 4 și 5);

b) regimul termic în perioada de transport și de punere în opera (Anexele C sau D, pct. 6);

c) regimul termic la prepararea betonului (Anexele C sau D, pct. 7).

8.7. Concomitent cu regimurile termice proiectate, în fișele tehnologice se explicită și măsurile specifice de care depind realizarea lor și anume:

a) procedeele de protejare a clementului de construcție și, după caz, și a sursei de căldură în perioada de maturizare critică (Anexele C sau D, pct. 2);

b) procedeele de transport și de protejare a mijloacelor folosite, inclusiv durata limită admisă, pe etape (Anexele C sau D, pct. 6);

c) organizarea depozitării compozițiilor și procedeele de încălzire a lor (Anexele C sau D pct. 7).

Cofraje și armături

8.8. Tipurile de cofraje folosite și procedeele de protejare ale acestora cu materiale termoizolante trebuie explicitate în fișele tehnologice de executare a lucrărilor de beton pe timp friguros, corelat cu măsurile ce determină regimurile proiectate (pct. 8.7 a).

8.9. La execuție cofrajele trebuie să fie curățate de zăpadă și gheăță prin mijloace mecanice și, în final, dacă este posibil, prin intermediul unui jet de aer cald.

Cofrajul trebuie să aibă rosturile dintre panouri etanșe iar între interior și exterior să fie uscat cu substanțe care ușurează decofruirea aplicate nemai după curățarea și uscarea suprafeței.

Se va acorda o deosebită atenție rezemării clementelor și susținerei a cofrajelor lăudându-se măsurile corespunzătoare în funcție de comportarea la inghet a terenului și anume:

a) — pentru pămînturile stabile la inghet rezemarea se va face pe tălpi așezate pe terenul nivelat și curățat în prealabil de zăpadă, de gheăță și de stratul vegetal;

b) — pentru pămînturile nestabile la inghet, precum și în cazul umpluturilor, popii se vor așeza pe grinzi cu suprafață mare de rezemare îngropate sub adâncimea de inghet, pe fundații existente sau pe piloți.

8.10. Armăturile se vor depozita pe teren uscat, amenajat cu platforme de piatră compactat.

Barele acoperite cu gheăță vor fi curățate înainte de tăiere și fasonare prin ciocănire, prin zgâriere cu unele adevarate sau cu jet de aer cald pentru topirea gheții și uscarea apei rezultate. Nu se recomandă topirea gheții cu apă caldă decât dacă există certitudinea că aceasta nu va îngheța din nou pînă la turnarea betonului. Este interzisă dezghețarea cu ajutorul flăcării.

8.11. Fasonarea armăturilor se va face numai la temperaturi pozitive folosind, după caz, spații încălzite în bazele de producție.

Prepararea betonului

8.12. La prepararea betoanelor pose în opera pe timp friguros se vor utiliza cimenturile recomandate în anexa IV-1 din normativul C 140-79 cu excepția cimenturilor N și M.

Se vor folosi de asemenea, ori de câte ori este posibil, aditivi pentru îmbunătățirea comportării betonului la inghet.

a) La stabilirea compoziției betonului se va adopta o cantitate de apă cît mai scăzută. În acest scop se vor utiliza aditivi plasticanți de tip antrenori de aer (Disan), sau superplasticanți (Flabet) și se va reduce în mod corespunzător gradul critic de ma-

Transportul betonului la obiect

turizare M_s , pentru a fi corelat cu raportul A/C efectiv. La utilizarea aditivului Disan se vor respecta prevederile din normativul C 140-79, Anexa V.4, iar pentru superplastifiantul Flubet prevederile din Instrucțiuni tehnice C 211-82.

b) În condițiile admise de prescripțiile tehnice se vor putea utiliza, numai dacă se aplică metoda conservării căldurii, aditivi acceleratori de priză și întărire și anume:

- clorura de calciu, în conformitate cu instrucțiunile din Anexa V.4 la Normativul C 140-79;
- produsul Antigero, în conformitate cu instrucțiunile din Anexa V.4 la Normativul C 140-79

În aceste cazuri se vor aplica aceleși regimuri termice ca pentru betoanele fără aditivi, cu mențiunea că la valorile nivelului de asigurare din Anexa A se vor adăuga $+5^\circ$ (conform notei de la finele anexei).

In cazul folosirii aditivului Antigero se va ţine seama și de efectul de plastifiant al acestuia, care permite reducerea raportului A/C.

8.13. Agregatele, dezghețate înainte de introducerea în malaxor, trebuie să corespundă condițiilor din STAS 1667-76, cu precizarea că nu trebuie să conțină granule poroase, care să răgeleze.

Ca o măsură de siguranță pentru omogenitatea amestecului, în cazul în care se folosesc agregate dezghețate la temperatură minimă ($+5^\circ\text{C}$), acestea se vor malaxa în prealabil numai cu apă și apoi și împreună cu cimentul, durata totală de malaxare prelungindu-se cu 50%...100%. Nu se admite ca dezghețarea agregatelor să se facă numai în malaxor prin amestecarea cu apa caldă.

8.14. La locul de preparare va fi afișată în mod obligatoriu rețeta de preparare a lui, împreună cu următoarele date suplimentare:

- temperaturile minime ale apei și agregatelor la introducerea în malaxor;
- durata de malaxare a agregatelor cu apă, pînă la adăugarea cimentului;
- durata totală de malaxare;
- temperatura betonului la descărcarea acestuia din malaxor, care trebuie să corespundă cu regimul termic proiectat (pet. 8.5., 8.7) și temperatura betonului la livrarea către șantiere dinjă de creștere;

8.15. La transportul betonului se vor lua măsuri de limitare minimum a pierderilor de căldură, prin:

- a) folosirea de mijloace de transport rapide, și, după caz, unele izolate termic; autoagitatoarele vor fi prevăzute cu capaci autobasculeante și mijloacele similare vor avea peretei izolați termic și vor fi acoperite;
- b) evitarea distanțelor mari de transport, a staționărilor pe traseu și a transbordărilor betonului;
- c) verificarea și curățirea mijlocului de transport utilizat, de gheață și de resturile de beton înghețat, folosind de preferință un jet de apă caldă.

Transportul betonului pe obiect, punerea în operă și protejarea lui

8.16. La transportul betonului pe obiect, la punerea lui în operă și în perioada de maturizare se vor lua măsuri de limitare minimum a pierderilor de căldură prin:

- a) protejarea benelor prin izolarea lor termică și acoperirea în perioada de așteptare cu folii de polietilenă sau prelate;
- b) reducerea la minimum a timpului de așteptare în baza între momentul descărcării din mijlocul de transport și cel al ridicării pe obiect;
- c) protejarea imediată a elementului de construcție conform soluțiilor prevăzute în cadrul măsurilor de asigurare a regimului termic proiectat (pet. 8.5...8.7).

8.17. Este obligatorie compactarea tuturor betoanelor turnate pe timp friguros prin vibrare mecanică.

8.18. La punerea în operă a betoanelor se vor respecta prevederile din Anexa A privind nivelul de asigurare. Pentru betoanele masive se vor avea în vedere și următoarele:

— în perioada cind există pericol de îngheț, începerea betonării unei lamele noi este permisă numai la temperaturi ale aerului exterior de peste $+5^\circ\text{C}$; se poate începe betonarea și la temperaturi sub $+5^\circ\text{C}$ cind temperatura este pozitivă și are tendință de creștere;

— lamelele aflate în curs de betonare surprinse de scădere a temperaturii aerului exterior, vor fi continuale pînă la temperatură de -10°C , cu măsuri corespunzătoare privind temperatură și protecția betonului; la temperaturi ale aerului sub -10°C betonarea lamelei va fi întreruptă și se va crea un cost de lucru.

8.19 Începerea sau reluarea oricărui lucru de betonare întrerupte din cauza gerului și intrate în această stare în perioada de dezgheț este permisă numai după pregătirea corespunzătoare a rostului de întrerupere a turnării conform Normativ C 140-79 pe baza unui proces verbal de recepție calitativă.

8.20. Protejarea betonului după punerea lui în operă trebuie să se facă într-un timp cât mai scurt și în conformitate cu soluțiile prevăzute pentru asigurarea realizării regimului termic proiectat (pct. 8.5...8.7).

Se vor folosi cofraje izolate termic, saltele termoizolaționale etc. acoperite în întregime cu folii de polietilén sau prelate din pînză impermeabilă prin care să se etanșeze izolația termică și să se închidă și un strat de aer staționar (neventilat) de 3...5 cm grosime.

8.21. La locurile de muncă unde se pune în operă beton vor fi afișate obligatoriu:

- temperatura betonului la livrare (pct. 5.3);
- temperatura betonului la terminarea punerii în operă;
- nivelul de asigurare pentru perioada de maturizare;
- modul de protejare a betonului după turnare;
- durata proiectată pentru obținerea gradului critic de maturizare (t_s);
- lazele și caracteristicile regimului termic la încălzirea după turnare (atunci cînd este cazul).

Decofrarea elementelor de construcție din beton turzate pe timp friguros

8.22. Decofrarea se poate efectua numai dacă sunt îndeplinite condițiile din Normativ C 140-79 prin care se impun pentru beton rezistențe sau niveluri minime de întărire exprimate în procente din marca betonului.

Îndeplinirea condițiilor de decofrare se poate controla pe două căi:

a) Prin intermediul unor epruve din beton *păsirat* în aceleși condiții de regim termic ca și elementul de construcție și incercate la compresiune în condițiile prevăzute în Normativ C 140-79.

b) Prin evaluarea gradului efectiv de maturizare al betonului și compararea echivalentului său la temperatura normală de $+20^{\circ}\text{C}$ cu gradul de maturizare M_g , corespunzător nivelului de întărire β , prevăzut în Normativ C 140-79.

Dacă gradul de maturizare M_g se corelează semnificativ cu nivelul de întărire β , între cele două metode nu există diferențe de fond. Metoda evaluării gradului de maturizare are însă față de cea de la pct. a aceleiasi avantaje ca și cele evidențiate la pct. 8.2 b pentru metoda gradului critic de maturizare.

Detalii pentru controlul condiției de decofrare prin evaluarea gradului de maturizare se dau în Anexa B.

8.23. Îndeplinirea condiției de realizare a gradului critic de maturizare asigură, în general, și condiția de decofrare a fețelor verticale (pct. 6.30 din Normativ C 140-79), dar nu și condițiile de decofrare ale fețelor orizontale.

Pentru decofrarea fețelor orizontale se va urmări astfel, în continuare, evoluția gradului de maturizare sau a nivelului de întărire și după depășirea celui critic, (Anexa B), fără ca să se mai impună însă măsuri pentru prevenirea înghețării betonului. Măsurile suplimentare ce s-ar lua în acest caz ar determina numai scurtarea termenului de decofrare.

Înainte de decofrare se va examina cu atenție calitatea betonului pe fețele elementului turnat, efectuindu-se în acest scop unele decofrâri parțiale, de probă.

Urmărirea realizării calității betonului turnat pe timp friguros

8.24. La executarea pe timp friguros a betoanelor de orice fel este necesar să se exerceze un control permanent deosebit de exigent din partea conducerii tehnice a unității de execuție și a organelor CTC, la toate nivelurile, precum și din partea beneficiarului, respectiv a proiectantului,oricind va fi necesar acest lucru.

La efectuarea receptiilor preliminare a oricărui lucru din beton, executate pe timp friguros, verificarea calității lor trebuie făcută cu o exigență sporită.

8.25. Controlul specific perioadei de timp friguros asupra calității betonului se va referi la:

a) respectarea în timpul execuției a regimurilor termice și a măsurilor ce condiționează realizarea lor, afișate la locurile de muncă (pct. 8.14 și 8.21);

b) măsurarea temperaturilor aerului exterior și a celor din beton;

c) urmărirea realizării în timp a gradului critic de maturizare M_k și, după oaz, a gradului de maturizare pentru decofrare, respectiv a nivelelor critice de întărire și de decofrare.

8.26. Temperaturile betonului se vor măsura în părțile cele mai expuse răcării, cu o frecvență de minimum 2...3 citiri în 24 de ore și se vor înregistra în documentele de evidență obligatorie a lucrărilor executate pe timp friguros (cap. 5), concomitent cu temperaturile aerului exterior.

Măsurarea temperaturilor se face pentru toate elementele de construcție din beton pînă la realizarea gradului critic de maturizare M_k sau a nivelului critic de întărire, iar pentru elementele cofrate pe fețele orizontale și în continuare pînă la realizarea gradului de maturizare M_b (Anexa B), respectiv a nivelului de întărire 3 (Normativ C 140-79).

Pentru măsurarea temperaturii în beton se vor folosi termometre industriale sau, în măsura posibilităților, înregistratoare automate de temperatură.

Termometrele, fără îmbrăcămîntă exterioară din grătar sau plasă de protecție, se vor introduce în găurile cilindrice realizate la betonare, în pozițiile prevăzute în proiecte.

După introducerea termometrului în gaură acesta se va etanșa la partea superioară cu ciliți introdusi în spațiul dintre termometru și peretii găurii pentru a nu permite intrarea aerului rece.

Termometrul va fi menținut în această situație cel puțin 5' înainte de efectuarea citirii. Se vor folosi mai multe termometre pentru a se putea măsura temperatura betonului în mai multe puncte, simultan.

Urmărirea realizării în timp a gradului de maturizare, pînă la nivelul critic (M_k) sau al celui necesar pentru decofrare (M_b) se face conform indicațiilor din anexa B (Exemplul din anexa B₂).

8.2.7. Controlul calității betoanelor turnate pe timp friguros va face conform prevederilor din Normativ C 140-79.

Dacă se prevăd încercări nedistructive acestea nu se vor efectua pe betoane înghețate.

9. MONTAREA PREFABRICATELOR

9.1. Montarea elementelor de construcții prefabricate din metal sau beton se poate executa cu respectarea următoarelor condiții:

Felul elementului prefabricat	Procesul tehnologic și condiții de realizare	Regim termic critic	
		Temp.	Durată
Metale	Manipulare, montare		cap. 12
	a) Manipulare, montare	—	—
	b) Sudarea armăturilor		cap. 12
	c) Preincălzirea lentoă a prefabricatelor în zonele de îmbinare	+ 50°C	Înainte de turnarea betonului
Beton armat sau precompresmat	d) Temperatura betonului de monolitizare	- 10°C	La terminarea punerii în opera
	e) Prepararea, transportul, punerea în opera și protejarea betonului		cap. 8
	f) Prefabricarea pe chantier a elementelor		cap. 8

9.2. În ce privește confețiile metalice și elementele diverse (corpuși de încălzire, recipiente, scări, uși și ferestre, ventilatoare etc), acestea se montează în conformitate cu prevederile proiectului, în care trebuie să se arate măsurile speciale ce eventual sunt necesare dacă montarea acestor confeții urmează a se face pe timp friguros.

9.3. Cu privire la prefabricatele din beton, beton armat și beton precomprimat sunt necesare o serie de măsuri specifice și anume:

a) Se vor folosi cu precădere prefabricate realizate în fabrici și poligoane dotate corespunzător, unde se poate asigura tehnologia completă de fabricație și tratamentul termic necesar.

În cazul confectionării pe șantier a unor prefabricate, execuțarea acestora se va face numai în barăci sau șoproane, amenajate corespunzător și cu respectarea obligatorie a tuturor condițiilor termotehnice prevăzute pentru tipurile respective de prefabricate.

b) Înainte de ridicare și manevrare pentru montaj, elementele prefabricate vor fi curățate de gheăță, zăpadă și impurități în zonele de imbinare, prin: răzuire, ciocârlire ușoară, periere cu peri de sîrmă etc.

Dacă la turnarea betonului de monolitizare s-au produs noi depunerii de gheăță sau zăpadă, acestea vor fi îndepărtate prin aceleși procedee.

În funcție de posibilități se preferă ca îndepărarea gheții și zăpezii să se facă printr-un jet de aer cald, care, pe lîngă efectul de topire a gheții are și pe cel de uscare a zonei de monolitizare.

Nu se permite folosirea apei calde sau a aburilor decât dacă betonul de monolitizare se toarnă imediat. Întrucît există pericolul formării unui nou strat de gheăță.

Se interzice, de asemenea, folosirea lămpilor cu benzină și al oricărui alt mijloc de încălzire cu flacără deschisă, care afumă betonul și armăturile, compromînd adeziunea armăturilor la betonul de monolitizare și buna legătură a acestuia cu betonul vechi.

c) După ce s-a realizat curățirea perfectă a zonei de monolitizare se va proceda la încălzirea lentă a prefabricatelor în punctele de imbinare, prin insuflarea cu aer cald; atunci cind există posibilitatea turnării imediate a betonului, se poate recurge la încălzirea cu abur viu sau cu apă caldă. În toate cazurile încălzirea se va face cel puțin pînă la temperatura betonului de monolitizare.

d) După turnarea betonului de monolitizare, acesta se va izola împotriva frigului prin acoperirea imediată a zonei respective cu materiale termoizolatoare.

e) Profilele echer din PVC vor fi încălzite în apă caldă înainte de introducerea în reborurile verticale ale panourilor de fațadă.

f) La tensionarea și injectarea elementelor din beton precomprimat se vor respecta prevederile din Normativul C 21-77.

10. LUCRĂRI DE ZIDĂRIE

10.1. Lucrările de zidărie se pot executa pe timp friguros, cu respectarea următoarelor condiții:

Procesul tehnologic și condiții de realizare	Regim termic critic	
	Temperatură °C	Durată
a. Depozitarea materialelor de zidărie înainte de punere în operă, în spații inchise	5°	1 zi
b. Prepararea mortarului: — de ciment — de ciment-var	(*) 5°.. 25° 5°.. 50°	La deschiderea din malaxor
c. Transportul și punerea în operă a mortarului	5°	La terminarea punerii în operă
d. Execuțarea zidăriei în spații inchise sau în aer liber	5°	Pe durata execuției
e. Protejarea zidăriei după executare	Ziduri de circa grosime în spații inchise Ziduri de 25 cm sau mai groase protejate local pentru conservarea căldurii; înmagazinate	Durată critică de maturizare Durată critică de maturizare
	(**) 1°.. 10°	

(*) În față de temperatură la terminarea punerii în operă.

(**) În funcție de parametrii menționati pentru beton la cap. 8, pct. 8.4.

10.2. Pentru asigurarea calității lucrărilor de zidărie execuțate pe timp friguros este necesar și suficient să se realizeze în

mortar, înainte de a îngheța, o rezistență minimă de 5 N/mm^2 , denumită rezistență critică.

Se vor folosi în acest sens numai mortar de ciment sau ciment-var, M 100 sau M 50 preparate cu ciment Pa 35.

10.3. Variația rezistenței mortarelor de ciment și a celor mixte de ciment-var preparate cu cimenturile recomandate la confectionarea mortarelor în Normativul C 140-79, anexa IV-1 se dă orientativ în tabelul următor:

Temperatura de înghețare °C	Rezistență relativă a mortarului în procente din R_{28} pentru o durată, în zile								
	1	2	3	5	7	10	14	21	28
+ 1	1	3	5	10	16	24	35	45	55
+ 5	4	8	12	20	27	37	48	62	72
+ 10	6	13	19	30	39	51	63	73	88
+ 15	10	19	26	39	50	62	75	90	100

10.4. Pentru accelerarea prizei și întăririi mortarelor de ciment sau mixte se poate folosi adaosul de clorură de calciu, în proporție de pînă la 2% din greutatea cimentului cu respectarea prevederilor din Normativ C 140-79, anexa V.4. Nu se permite folosirea în același scop a sării de bucătărie.

În cazul folosirii adaosului de clorură de calciu la mortarele de mărăști M 50 sau mai mare, procentele de rezistență din tabelul de la pct. 10.3 se vor majora cu coeficienții din tabelul următor:

Vîrstă mortarului, în zile	2	3	5	7	28
Coeficiențul de majorare a rezistenței	2,00	1,70	1,40	1,25	1,15

10.5. La executarea zidăriilor pe timp friguros se vor respecta și următoarele condiții:

— nu se vor folosi cărămidă și blocuri umede sau acoperite cu gheăță;

— nu se vor folosi mortare având drept liant numai varul;

10.6. Pentru executarea zidăriilor pe timp friguros se folosesc, de la caz la caz, următoarele metode:

— metoda adâpostirii zidăriilor sub construcții de protecție;

— métoda conservării căldurii inițiale a zidăriilor.

Nu se permite folosirea metodei numită „la îngheț”, care este costisitoare și cu efecte indoielnice.

10.7. La metoda prin adâpostire se încilzește spațiul astfel creat, pentru a se asigura mortarului o temperatură pozitivă, pe toată perioada de întărire, așa încît la uscare, zidăria să atingă rezistență minimă necesară.

Blocurile mici și cărămidile se vor introduce în construcția provizorie de protecție cu cel puțin o zi înainte de punerea lor în operă, pentru a ajunge la temperatură pozitivă.

Metoda adâpostirii zidăriilor sub construcții de protecție se va folosi la executarea fundațiilor, subsolurilor, căminelor etc.

Mortarele utilizate vor fi de ciment și var și vor avea marca de minimum 25, iar temperatura mortarului, cărămidelor și blocurilor la punerea lor în lucrare nu va fi mai mică de $+5^\circ\text{C}$.

10.8. Metoda conservării căldurii inițiale — care constă în acumularca prealabilă în zidărie a unei cantități de căldură și apoi în izolare imediată a zidăriei cu materiale termoizolante — va fi folosită numai în cazeri speciale și numai la ziduri mai groase de 12,5 cm. Măsurile adoptate în cadrul acestei metode trebuie gradate funcție de temperatura aerului exterior, astfel încât mortarul, înainte de a ajunge la îngheț, să aibă rezistență de cel puțin 5 N/mm^2 , verificată pe probe mărite.

11. ÎNVELITORI ȘI TINICIGERIE

11.1. Lucrările de învelitori se pot executa pe timp friguros cu respectarea următoarelor condiții: (vezi tabel pag. 62)

11.2. La executarea învelitorilor se vor avea în vedere următoarele,

a) Suportul învelitorii și materialele întrebuințate trebuie să fie bine curățate de zăpadă, gheăță și impurități; nu se folosește apă caldă căci aceasta poate îngheța pe suport și pe materiale, făcind astfel curățarea ineficace;

	Soluția de învelitoare	Procesul tehnologic și condiții de desfășurare	Regim termic critic	
			Temperatură	Durată
a.	Tigle și olașe	Montarea tigelerelor și olașelor	-10°	durata de execuție
		Restituirea cu mortar	nu se execută pe timp friguros	
b.	Plăci ondulate sau cutate din azbestosiment sau PAS (poliesteri armate cu fibre de sticlă)	Montarea	-10°	durata de execuție
		Aplicarea cordoanelui de chit	+3°	1 zi
c.	Tablă plană, ondulată sau cutată	Montare	-10°	durata de execuție
		Acoperirea cu vopsea de ulei a părților pe care s-a produs exfolierea peliculei de protecție	+3°	2 zile
		Emanarea falșurilor cu chit de minimum de plumb și ulei	+5°	2 zile
		Grunduirea și vopsirea cu minimum de plumb.	+5°	2 zile
		Grunduirea și vopsirea cu vopsele pe bază de răsini sintetice	+15°	1 zi
		Depozitarea falșurilor înainte de montare	+3°	1 zi
d.	Foliu bitumate pe vînă străz	Bitumul topit	+180°	—
		Desfășurarea și lipirea	+3°	—
		Se execută în afara perioadei de timp friguros	—	—
e.	Foliu bitumate al al doilea strat	Fără restricții	—	—
f.	Sigă, șindrilă din lemn, placi și șigă din azbestosiment.			

b) La indoirea pentru realizarea falșurilor foilor de tablă protejate în prealabil, se va verifica cu atenție:

— dacă nu s-a produs exfolierea peliculei de protecție, în care caz părțile deteriorate se vor curăța și acoperi cu vopsea;

— dacă, sub influența temperaturii scăzute, nu s-a produs crăparea foilor indoite, în care caz acesta se vor îndepărta și înlocui cu foi bune.

11.3. Pe timp de ploaie sau ninsoare, ceață deasă, vînt puternic, indiferent de temperatura aerului, execuțarea lucrărilor de învelitori și tinichigerie se va întrerupe.

12. CONSTRUCȚII METALICE DIN OTEL

Indicații generale

12.1. Prevederile din acest capitol se referă la condițiile speciale ce se cer atât pentru execuțarea pe timp friguros a structurilor metalice cât și pentru imbinarea prin sudură a barelor de oțel beton.

12.2. Lucrările de construcții metalice se execută pe timp friguros numai din oțeluri cu sensibilitate redusă la fragilitate, având un conținut de carbon maximum 0,18%, pentru poduri metalice și 0,22% pentru celelalte construcții și cu asigurarea energiei de rupere de 2,8 KVdaN, conform STAS 500/2-80 și STAS 500/3-80.

La execuțarea lucrărilor se vor respecta următoarele condiții (vezi tabel pag. 64)

Imbinarea prin sudură a construcțiilor metalice și a barelor de oțel beton

12.3. La execuția sudurilor se vor avea în vedere prevederile din STAS 767-78 și din „Instrucțiuni tehnice pentru sudarea armăturilor din oțel beton” C 28-83.

In zilele friguroase (pot. 1.4) sudurile pot fi executate în aer liber pînă la temperaturile prevăzute în proiecte, cu respectarea următoarelor condiții generale:

a) Situațiile în care se execută suduri pe timp friguros vor fi evidențiate în proiectul de execuție și în proiectul anual de organizare a lucrărilor pe timp friguros prin elaborarea de fise tehnologice specifice acestor situații;

Procesul tehnologic și condiții de desfășurare			Regim termic critic	
			Temp.	Durata
a. Depozitarea	Elementele metalice în depozite descoperite, pe suporti de lemn sau beton ampliați pe platforme din piatră compactat, amenzațate pe teren uscat.		—	—
	Materiale de imbinare — șuruburi normale, șuruburi de înălțime rezistență, șaliște, șanbe, rondelie și faturi — ambalate pe categorii și dimensiuni, în depozite inchise și uscate.		—	—
	Electrozi, fluxuri și stîrnă de sudură învelite suplimentar în folii de polietilenă pe rosturi la înălțime minimă de 50 cm de la pardoseala.	Conform STAS 1125-81 1126-80	Durata de depozitare	
b. Montarea	Curățirea de rugini și uscarea portiunilor destinate imbinărilor.	— 10°	Durata de execuție	
	Manipularea, așezarea la poziție, sprijinirea pe calaje și buclarea provizorie a elementelor metalice.	— 10°		
	Execuțarea imbinărilor fără sudură.	— 10°		
c. Vopsirea	Chituzarea pe suprafețe uscate.	+ 5°	2 zile	
	Grunduirea elementelor izolate se face pe suprafețe uscate în încăperi încălzite.	+ 10°	1 zi	
	Vopsirea elementelor izolate se face pe suprafețe perfect uscate la temperaturile indicate în catalogele și prospectele întreprinderilor producătoare sau pe etichetele bidonelelor de vopsea; în lipsa acestora	+ 15°	1 zi	

b) Înainte de a se incepe sudarea pe șantier a construcției metalice se vor executa cîteva suduri de probă, la piese izolate, eventual la piese ce nu fac parte din structura metalică ce se montează;

c) Se vor folosi electrozi cu înveliș bazic, rezistent la fisurare. Se va urmări ca materialele de adăos să corespundă materialului de bază și să asigure cordonul de sudură proprietăți cel puțin egale cu ale materialului de bază;

d) Sudurile se vor executa fără întrerupere. Din acest motiv se vor utiliza la cordoanele lungi mai mulți sudori, care vor ataca piesele din mai multe puncte, într-o ordine ce trebuie indicată în proiect sau stabilită de responsabilul cu lucrările de sudură pe șantier, pentru a nu se introduce în piese tensiuni interne ce pot deveni periculoase sau nefavorabile structurii metalice;

f) Sudarea se va incepe și se va termina obligatoriu pe piese terminale. În cazul cînd nu este posibilă așezarea pieselor terminale trebuie să se asigure completarea craterelor de la capetele cordoanelor de sudură;

g) Prelucrarea mecanică a sudurilor, după răcirea lor, mai ales în cazurile oțelurilor ce pot deveni casante, trebuie făcută cu multă grijă, evitindu-se șocurile puternice (exemplu: cioplire cu daltă); oricănd este posibil, finisarea sudurilor se va face imediat după terminarea unei porțiuni sudate, cînd materialul este încă căld; dacă nu există condiții favorabile pentru această operație (pericol de răcire bruscă) este preferabil să se aștepte pînă la răcirea sudurii; în orice caz punctele cu zgură greu de îndepărtat (mai ales cele cu rădăcini adânci), trebuie să nu fie îndepărtate prin șocuri dinamice locale, ci să se tale complet porțiunea respectivă și să se așzeze din nou cu mai multă atenție;

b) Utilajele de sudură vor fi protejate contra intemperioilor prin adăpostirea lor în barăci corespunzătoare;

i) Cablurile mobile ce servesc la alimentarea cu curent electric a locurilor de sudură vor fi pozate pe suporti (capre) de lemn; nu se admite îngroparea cablurilor în zăpadă sau așezarea lor direct pe pămîntul înghețat.

12.4. La sudarea pieselor construcților metalice în zilele friguroase se vor respecta următoarele faze și condiții de execuție:

Procesul tehnologic și condiții de execuție		Regim termic critic	
		Temperatura °C	Durata zile
a.	Protejarea contra umflării și a vîntului rece, a rândelor ce urmărește să fie stocate folosind prelătă, corturi, bârăci transportabile	—	1
b.	Uscarea electrozilor în captare specială; electrozii uscați se vor aproviziona la punctul de sudare în cantități care să nu depășească necesarul pentru două ore de lucru.	6 Conform normelor furnizorilor	
c.	Prelinăzirea zonelor pe care se aplică cordoanele de sudură, a tuturor pieselor ce vin în contact, pentru a avea toate aceleași temperatură: — la piese cu grosimi pînă la 25 mm — la piese cu grosimi peste 25 mm	100°—150° 150°—300°	Inainte de începerea sudurii
d.	Depunerea succesiivă a straturilor de sudură, înainte de răcirea zonii de îmbinare. La depunerea unui strat nou, temperatura celui precedent nu trebuie să fie mai mică de	200°C	Durata executării sudurii
e.	Protejarea sudurilor cu materiale termoizolante în vederea răcirii lente.	—	—
f.	Îndepartarea șurii, după răcire.	—	—

12.5. La sudarea electrică a oțelului beton pentru elementele de beton armat sau precomprimat se vor respecta în zilele friguroase următoarele condiții:

Procesul tehnologic și condiții de execuție		Regim termic critic	
		Temp. °C	Durata zile
a.	Sudarea electrică cap la cap prin topire intermedie.	Normă în încăperi închise, cu temperatură mediu peste 0°C.	0° Durata executării sudurii
b.	Sudarea manuală cu arc electric prin metodele de fundație prin „suprapunere”, cu „ecluse”, în „cochilie”, în bate de șură, cu sau fără „căsături longitudinale” și în mașină de cusupră recuperabil	În aer liber la temperaturi ale mediului peste -5°C pentru OB 37 și peste 0°C pentru PC 52; 1°C 60 și PC 90	Prelinăzire normală Durata executării sudurii
		În spații protejate la temperaturi ale mediului sub -5°C pentru OB 37 și sub 0°C pentru PC 52; PC 60 și PC 90	Prelinăzire la înălțimea supracăii 300°C Durata executării sudurii
c.	Protejarea sudurii cu materiale termoizolante ascuns etanșat contra umflării, pentru asigurarea unei răciri lente.	La temperaturile ale mediului mai mici de +5°C.	— Durată răciri

Asigurarea calității lucrărilor executate pe timp friguros

12.6. La lucrările intrerupte pe timp friguros se va verifica, înainte de reluarea execuției îmbinărilor, contrasigurăea efectivă și corespondența acesteia cu proiectul.

Pentru prevenirea oricărora defecțiuni, proiectantul va prezice prin „condiții tehnice speciale”, unele exigențe suplimentare privind verificarea sudurilor executate pe timp friguros, efectuarea acestor verificări și evidența lor constituind o obligație a executantului.

12.7. Pentru asigurarea unei bune calități a sudurilor executate pe timp friguros este necesar să se utilizeze sudori cu capacitate ridicată de adaptare la condițiile climatice defavorabile și cu

calificare corespunzătoare tehnicității speciale cerută în asemenea condiții de lucru.

Durata de lucru a sudorilor se va micsora, în funcție de temperatură, reducindu-se chiar pînă la o oră, alternând cu pauze de circa 10 minute, pentru odihnă și încălzire.

In acest scop se vor pune la dispoziție cel puțin coasicere instalațe în adâposturi provizorii (gherete), așezate în apropierea locului de muncă și avînd dimensiunile de minimum $2 \times 2 \times 2,5$ m. Aceste adâposturi vor fi acoperite și vor avea în peretele opus vîntului un gol de cel puțin 1,5 m pentru intrarea muncitorilor și evacuarea lumenului și gazelor emanate de coasicere. În acest caz gheretele de adâpostire trebuie să poată fi întoarse cu ușătatea în orice direcție, după nevoie. Coasicerile vor fi introduse în gherete numai după închingerea suficientă a brichetelor și vor fi supravegheate în permanență de un responsabil, pentru a se evita pericolul de incendiu și cel al intoxicației cu gaze.

13. LUCRĂRI DE FINISAJ

Indicații generale

13.1. Lucrările exterioare de finisaj, bazate pe procese umede de execuție, cum sunt: tencuielile, zugrăvelile, vopsitorii, placaje etc., nu se execută de regulă pe timp friguros, fiind pericolitate de ingheț. Dacă se impone totuși executarea acestora în zilele friguroase se vor lua măsuri corespunzătoare de închidere și încălzire a spațiului de lucru, pentru a se crea condiții de execuție ca și pentru lucrările interioare (pct. 13.2).

13.2. Lucrările interioare de finisaj, bazate pe procese umede, pot fi executate și pe timp friguros dacă procesul tehnologic se desfășoară în încăperi închise în care s-au creat următoarele condiții: (vezi tabel pag. 69)

13.3. Pentru executarea tencuielilor interioare se vor avea în vedere prevederile din capitolul 10 al prezentului normativ.

Nu se admite introducerea în mortare a rumegușului sau resturilor de cărți, căci aceasta acumulează umedeală, întîrziind uscarea tencuielii.

Procesul tehnologic și condiții de execuție	Regim termic critic	
	Temperatura	Durata
a. Depozitarea materialelor în spațiile de lucru sau în spații vecine	+5°	1 zi
b. Mixturile ce urmărează să fie asternute sau aplicate	+5°	Durata de execuție
c. Execuțarea tencuielilor și a colorașelor încăperi de finisaj	+8° - +10°	Durata de execuție
d. Materizarea straturilor realizate prin asternere sau aplicarea mixturilor, cu excepția tencuielilor	+8° - +10°	1 zi
e. Maturizarea mortarilor folosite la tencuiești		Cap. 10

13.4. La executarea șapelor suport a pardoselilor se va ține seama de prevederile din capitolul 10 al prezentului normativ.

Se vor folosi mortare cu raport A/C mic. Ridicarea mortarului în benă, la etajele unde urmărează să se aplice, se va face în cantități care pot fi preluate imediat pentru zona de lucru respectivă.

Pentru pardoselile din mozaic, trecerea la operațiunile de slefuire se va face numai după verificarea comportării acestora prin încercări pe suprafețele reduse.

14. MONTAREA GEAMURILOA

14.1. Depozitarea, prelucrarea și montarea geamurilor se va face pe timp friguros în următoarele condiții: (vezi tabel pag. 70)

14.2. La montarea geamurilor se vor mai respecta următoarele:

a) cercevelele trebuie să fie curățate de zăpadă înainte de introducerea în încăperea în care se vor monta geamurile,

b) montarea geamurilor este permisă numai după uscarea completă a falșurilor cercevelelor și la cel puțin 2 zile de la grăduirea lor;

c) este interzis să se manipuleze foi izolate de geam ce au stat la ger, deoarece sunt friabile.

Procesul tehnologic și condiții de desfășurare		Răsun termic critic	
		Temperatură	Durată
Depozitarea materialelor	Geamurile în fâză Chiturile în cutii și încăperi închise	+ 5°	Permanent
Prelucrarea geamurilor	Scoaterea din fâză și tăierea	+ 15°	—
Montarea geamurilor	Păstrarea cercevelelor în încăperi inchise cu umiditate sub 60%,	+ 5°	2 - 3 zile
	Manipularea și montarea geamurilor peste 2 m ² suprafață, a celor curbe sau cu ondule	+ 5°	—
	Chitulicea	+ 5°	—
	Păstrarea cercevelelor cu geamuri, după chituire	+ 5°	2 zile

14.3. Aplicarea directă a geamurilor pe cercevele în aer liber este permisă numai în mod excepțional la luminatoare și la ferestrele fixe ale căror cercevele sau rame nu pot fi demontate.

În aceste cazuri geamurile se vor monta direct pe cercevele sau ramele fixe în zilele în care umiditatea aerului exterior este sub 60%, iar temperatura aerului exterior măsurată în condițiile de la pct. 1.3, este mai mare sau cel puțin egală cu +5°C (temperatură critică).

Chitul folosit va conține cu 10.. 15% ulei în plus iar temperatura lui va fi de +20°C.

Prinderea geamurilor de cercevele sau rame se va face cu un număr sporit de ținte sau cleme. Lucrările astfel executate vor fi revizuite după trecerea perioadei convenționale de timp friguros, și eventual se va vopsi chitul cu vopsea de ulei.

Dacă cercevele sunt înghetejate sau umede geamurile se vor monta provizoriu cu ținte sau cleme fără a se mai aplica chitul, urmând ca definitivarea montării să se facă după trecerea perioadei de timp friguros.

15. IZOLAȚII

Izolații termice

15.1. Izolațiile termice ale elementelor de construcții, conductelor, aparatelor și instalațiilor tehnologice, se vor executa pe timp friguros cu respectarea următoarelor condiții:

Procesul tehnologic și condiții de desfășurare		Răsun termic critic	
		Temperatură	Durată
a.	Betocene termoizolaționare		Cap. 8
b.	Șape suport și de protecție pentru materiale termoizolaționare la vrac, BCA etc.		Cap. 10
c.	Termoizolații aplicate prin lipire cu bitum la cald sau cu suspensii sau emulsiuni bituminoase		Cap. 15 pct. 15.3
d.	Termoizolații aplicate prin mijloace mecanice	+ 10°	Durată de execuție
e.	Straturi adiacente: bariere contra vaporilor, straturi de difuzie, hidroizolația		Cap. 15 pct. 15.3
f.	Bariere contra vaporilor sub formă de pelicule din emulsiuni pe suprafața interioară a elementelor de construcție		Cap. 13 Cap. 16

15.2. Lucrările de termoizolare executate în aer liber vor fi opriate pe timpul căderii precipitațiilor (ploaie, lapoviță, zăpadă).

Izolații hidrofuge

15.3. Izolațiile hidrofuge se vor executa în perioada de timp friguros înințuindu-se scama de prevederile din „Normativ pentru executarea hidroizolațiilor bituminoase la lucrările de construcții C 112-80, precum și de următoarele condiții:

Procesul tehnologic și condiții de desfășurare		Regim termic critic	
		Temperatura	Durata
a.	Hidroizolații bituminoase prin procedee la cald.	+5°	Durata de execuție
b.	Hidroizolații prin procedee la rece (SUBIF sau emulsiile bituminoase) numai în spații închise	+8°	Durata de execuție
c.	Hidroizolații cu folii și adezivi din mase plastice.	Prospectele firmelor producătoare	
d.	Hidroizolații din mortar de ciment, cu sau fără adăosuri hidrofuge, numai în spații închise	+5°	Durata de execuție și de maturizare critică (cap. 10)

15.4. La executarea hidroizolațiilor se vor avea în vedere și următoarele:

a. Suprafețele elementelor de construcții pe care se aplică hidroizolațiile de orice fel să fie bine curățate de zăpadă, gheată, polei și impurități și să fie uscate.

b. Hidroizolațiile exterioare care nu s-au putut executa în soluție definitivă, pînă la începerea timpului friguros, se vor realiza prin soluții provizorii, pentru protejarea elementelor de construcții în perioada friguroasă, urmînd ca la revenirea timpului cald să se aplice soluția definitivă.

La fel se va proceda și cu aplicarea straturilor de protecție hidroizolațiilor, surprinse de apariția timpului friguros.

c. Nici o lucrare de hidroizolație nu se va executa pe timp de ploaie, ninsoare sau vînt puternic (avînd viteza mai mare de 6 m/s).

Izolații fonice

15.5. Izolațiile fonice se execută în spații închise, astfel că ele necesită aceleași condiții de lucru ca și celelalte lucrări interioare de finisaj (tencuieli, zugrăveli etc.), pentru care, în capitolul 13 din prezentul normativ, se dău condițiile necesare de execuție.

16. PROTECȚIA ANTICOROSIVĂ ÎN CONSTRUCȚII

16.1. Lucrările de protecție anticorosivă se pot executa pe timp friguros numai în hale închise în care se asigură cu strictețe condițiile limită de temperatură și umiditate indicate de furnizorul materialelor prin norme interne de fabricație, prospecțe, instrucțiuni de utilizare etc. În lipsa acestora se vor respecta următoarele condiții generale:

Procesul tehnologic și condiții de realizare		Regim termic critic	
		Temperatura	Durata
a.	Depozitarea materialelor de protecție anticorosivă	+10°...+15°	Permanent
b.	Pregătirea suportului-pereți sau pardoseli – pentru a nu depăși umiditatea de 4%, iar a mediului ambiant de 65%	+15°	Durata de pregătire
c.	Executarea lucrărilor de protecție	+15°	Durata de execuție
d.	Polimerizarea și stabilizarea chiturilor și maselor de spaclu aplicate	+15°	7...14 zile (eventual pînă la darea în folosință)

16.2. În spațiul de lucru se vor asigura mijloacele necesare pentru o ventilare corespunzătoare, cu un schimb al aerului de 10...12 ori/oră, pentru eliminarea vaporilor de substanțe volatile din chituri, mase de spaclu și vopsele.

16.3. Spațiul de lucru va fi iluminat corespunzător, cu corpuri de iluminare protejate etanș, pentru a nu se produce explozii.

16.4. În cazul lucrărilor de protecție ce trebuie executate în aer liber, se vor lua măsuri de închidere a obiectelor sau elementelor ce se protejează, folosind schelete de metal sau lemn și folii sau prelate, pentru obținerea de spații ferite de intemperii și care pot fi încălzite, ventilate și iluminate în condițiile indicate mai sus.

16.5. Toate soluțiile tehnice cele mai eficiente și economice pentru asigurarea condițiilor strict necesare executării lucrărilor de protecție anticorosivă pe timp friguros vor fi stabilite de proiectant, care va întocmi un proiect separat de execuție cu detaliile necesare și instrucțiuni tehnice speciale pentru utilizarea justă a materialelor și tehnologiilor de aplicare.

17. LUCRĂRI DE ZIDĂRIE REFRACTARĂ

17.1. Lucrările de zidărie refractară se vor executa pe timp friguros cu respectarea următoarelor condiții: (vezi tabel pag. 75).

17.2. Cărămizile care, din diverse motive, s-au umezit vor fi uscate înainte de utilizare; cărămizile care după o umezire accidentală au fost expuse frigului, astfel că au înghețat, nu se vor utiliza decât în locuri de importanță cu totul secundară și numai cu avizul favorabil al proiectantului, care trebuie să le precizeze o asemenea destinație, fie prin proiectul de execuție a lucrărilor pe timp friguros, fie la sesizarea expresă a constructorului sau beneficiarului.

17.3. Cărămizile care nu au suferit acțiunea umidității ci numai a frigului, astfel că au o temperatură foarte scăzută, nu se vor folosi la zidării deoarece provoacă răcirea bruscă a mortarelor, periclitând calitatea acestora și a întregii zidării.

17.4. Nu se admite utilizarea aditivilor antigel în mortarele zidărilor refractare.

17.5. Pentru realizarea condițiilor termice la locul de punere în operă a materialelor, lucrările se vor executa în spații închise și încălzite în condițiile de la cap. 4.

În acest scop se va asigura din timp închiderea halei respective și încălzirea ei cu sobe, calorifere sau generatoare de aer cald. Dacă acest lucru nu se poate realiza se vor face închideri provizorii cu caracter local: barăci, corturi, folii de polietilenă, prelate etc., la care însă trebuie în orice caz să se asigure încălzirea spațiului astfel delimitat.

Aceste închideri provizorii nu se vor demonta decât după uscarea perfectă a zidăriei pe care au protejat-o astfel ca expunerea ei la o scădere bruscă de temperatură prin contactul cu aerul mult mai rece din restul halei să nu-i mai poată periclista calitatea.

Procesul tehnologic și condiții de realizare		Regim termic critic	
		Temperatura	Durată
a.	Depozitarea materialelor (cărămizi, ţigăne de magnesiu, cimenturi, gămote, etc.) în spații închise, ferite de umezală	0°	Permanent
b.	Preîncălzirea materialelor de la per la prima depozitare lor temporară în spații închise, ferite de umezală	+5°	1 zi
c.	Fasonarea prin tăiere, cioplită etc. a cărămizilor refractare, în spațiu închis	+5°	Durata de execuție
d.	Execuțarea zidărilor cu mortare umedă în spațiu închis	- incălzirea apelor:	+60° ... +80° La amestecare
		- prepararea mortarelor	-- 100° Înainte de punerea în operă
		- execuțarea zidăriei	+5° Durata de execuție
e.	Execuțarea zidărilor cu mortare uscate în spațiu închis	- preîncălzirea fâșurilor de mortar cu căje ce umplu rosturile	+60° ... +70° La punerea în operă
		- execuțarea zidăriei	-5° Durata de execuție
f.	Lucrări de gamotare în spații închise	- preîncălzirea stratelor de suport	+5° Înainte de gamotare
		- execuțarea lucrărilor de gamotare	+5° Durata de execuție
g.	Lucrări de zidărie antiaciidă, în spații închise	+10°	Durata de execuție
h.	Uscarea zidărilor și lucrărilor de gamotare	+5°	Durata de uscare

17.6. Închiderile la locul de lucru, se vor limita la realizarea unui volum minim de spațiu închis, asigurându-se totuși în interior lățimile minime necesare circulației în zona locului de lucru.

Aceste închideri se pot realiza în mai multe feluri, ca de exemplu: folii de polietilenă simplă sau armată fixată pe un schelet din lemn pentru scheletele metalice de inventar; panouri de inventar din PFL sau azbociment; panouri sandwich cu vată minerală și polietilenă pe rame de lemn; plăci de azbociment ondulat pe rame de oțel-beton etc.

17.7. În cazurile când, în jurul zidăriei refractare, zidăria obișnuită (de roșu) și cea termoizolatoare s-au putut executa în prealabil, încăperile astfel formate pot înlocui închiderile provizorii, cu condiția încălzirii lor corespunzătoare.

17.8. Nu se vor utiliza mijloace de încălzire care consumă motorină, petrol sau gaze de sondă, preferându-se pe cele ce nețin să combustibili solizi.

17.9. Încălzirea locurilor de lucru trebuie asigurată pe toată perioada desfășurării lucrărilor, fără nici o întrerupere, atât ziua, și noaptea, inclusiv în zilele de repaus legal, spre a nu se expună zidăria refracță la înghețare înainte de uscarea ei completă.

Atunci când cauze de forță majoră determină întreruperea accidentală a încălzirii, precum și în timpul pauzelor de lucru către sătier, zidăria executată va fi protejată prin acoperirea cu rogojini, saci de iută etc.

17.10. Atât zidăria refracță cât și cea obișnuită, care au fost surprinse și degăzăte de îngheț, se vor refațe. La refacere se vor respecta cu mai multă atenție măsurile de precauție și protecție specifice timpului friguros, date în prezentul capitol.

Nu se admite folosirea mortarelor rezultate din desfacerea unei asemenea zidării.

18. INSTALAȚII INTERIOARE

18.1. La organizarea execuției pe timp friguros a lucrărilor de instalații aferente construcțiilor se va ține seama de caracteristicile tehnice ale materialelor ce se prelucrează și se montează

din natura operațiilor necesare, în condițiile factorilor climatici și zilele de timp friguros, definite prin prezentul normativ.

18.2. Transportul, manipularea și depozitarea materialelor și instalații se vor efectua în conformitate cu prevederile condițiilor tehnice din standardele sau normele interne ale producătorilor respective.

Instalații sanitare, de încălzire și ventilare

18.3. Pentru realizarea unei calități corespunzătoare a lucrărilor de instalații interioare: sanitare, de încălzire și de ventilare, se vor respecta la execuțarea lor următoarele condiții: (vezi tabel pag. 78)

18.4. În proiectele de organizare a sătierelor, pentru activitatea pe timp friguros, în fișele tehnologice precum și în alte documente ale proiectului privind execuția lucrărilor de instalații, se vor preciza condițiile de efectuare a lucrărilor la diferite temperaturi ale mediului ambiant.

18.5. Execuția operațiilor tehnologice ale unor lucrări de construcții aferente lucrărilor de instalații ca de exemplu: lucrări de pămînt, lucrări de beton, zidărie, lucrări de vopsitorie și izolații, construcții metalice din oțel etc. se va organiza și efectua în conformitate cu prevederile capitolelor respective din prezentul normativ.

18.6. În cazul unor temperaturi exterioare sub +5°C, pentru a feri instalațiile de îngheț în încăperile neîncălzite, se va proceda la golirea de apă a tuturor elementelor instalației.

Instalații electrice și de automatizare

18.7. Instalațiile electrice și de automatizare se pot executa pe timp friguros cu respectarea următoarelor condiții: (vezi tabel pag. 79)

Felul materialeului	Procesul tehnologic și condiții de realizare	Regim termic critic		Regim termic critic	
		Temp.	Durata	Temp.	Durata
-	a. Lucrările de fixare a elementelor de instalări în structurile de construcții de beton și fier, etc. prin procedee ușoare	+5°	Durata de execuție și stabilizare critică	1	2
Inele de cauciuc, adezivi și solvenți	b. Depozitarea la magazii închise bine aerisite	+5°	Permanență	2	3
Iern din PVC	c. Depozitarea în magazii închise	+5°	Permanent	a.	Depozitare și manipulare
	d. Prelucrarea prin depozitare temporară în spații închise, dacă urmărește să îl prelucreze la rece	+5°	24 ore		
	e. Prelucrarea mecanică, la rece	+5°	Durata de prelucrare		
	f. Prelucrarea prin deformare la cald, sudură, lipire	0...+5°	Durata de execuție		
	g. Montarea pe șantiere	0...-5°	Durata de montare	b.	Prelucrarea tuburilor izolate IPY și IPEY din PVC prin depozitare în spații închise
Otel și fontă	h. Lucrările de sudură autogenă și electrică		Cap. 12		
	i. Montarea conductelor și accesoriilor	0°	Durata de montare		
Obiecte sanitare	j. Montarea	0°	Durata de montare		
	k. Efectuarea probelor de presiune sau de funcționare (cu apă sau cu aer), la rece sau la cald.	+5°	Durata probei	c.	Manipularea și posarea cablurilor electrici fără închidere prestatabilă
				d.	Prelucrarea cablitorit în vederea manevrării și posării lor la temperaturi inferioare celor de la pet. c
				- în spații închise și încălziite	+5°...10° +10°...20° +20°...40°
					3 zile 40 ore 20 ore
				- cu curent alternativ trifazic	coal. pet. 18.8

PARTEA III-a

Anexe

ANEXA A

**TABELURI DE ASIGURARE RECOMANDATE PENTRU EXECUTAREA PE
TEMPERATURA DE 0°C A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚIILOR
AFERENTE**

	1	2	3
e.	Preincălzirea rășinii ce să amestecă cu înălțitorul în vederea obținerii maselor de turcare la executarea măștăoarei de legături și a currilor terminale	-40°...+50°	La amestecare
f.	Probarea și punerea în funcțiune a aparatelor, grupurilor și a instala- țiilor electrice și de automatizare se fac în conformitate cu prevederile standardelor, normelor interne de fabricare și prescripțiilor de execuție la temperaturi ale modului.	+5°	Durata probăi

18.8. În cazul încălzirii cablurilor pe cale electrică cu curent alternativ trifazie, durata de încălzire, curentul și tensiunea admisă sunt date pentru exemplificare la cabluri cu izolație din hirtie impregnată, de la 10 kV, în tabelul de mai jos.

Nr. și secți- nea viuă a conducătoarei cablului 10 kV cu izolație de hirtie im- pregnată	Curent maxim admis pentru încăl- zirea aerului	Timp approximativ necesar pentru încălzirea față de temperatura medie a aerului înconja- rător (min.)	Tensiunea (în V) necesară la bornile transformatorului la o lungime a cablului (în m) de:						
A	0°	-10°	-20°	100	200	300	400	500	
3x 10	76	59	66	87	23	46	69	92	100
3x 16	102	66	73	94	19	39	58	77	97
3x 25	130	71	88	106	16	32	48	64	80
3x 35	160	74	93	112	14	28	42	56	70
3x 50	190	90	113	134	11,6	23	34,5	46	58
3x 70	230	97	122	149	10	22	30	40	50
3x 95	285	99	124	151	9	18	27	36	45
3x 120	330	100	138	170	8,5	17	25	34	42
3x 150	375	124	150	185	7,5	15	23	31	38
3x 185	425	134	167	208	6	12	17	23	29
3x 240	490	152	190	234	5,3	10,6	15,9	21,2	26,5

Tipul lucrării	Procesul tehnologic și condiții climatice	Nivel de asigurare recomandat \bar{v}_{ac} (*)
1. Lucrări de pământ	Săpare și transportul pământului în deposit	-15°
	Săpare, transportul, împărășterea și compactarea pământului în umplu- turi	0°
2. Fundații și construcții sub nivelul terenului	a) Săparea, gropilor pen- tru fundații	Cap. 6
	b) Prepararea, transpor- tel, punerea în opera- re a betonului și proteja- rea elementului în pe- riodele critice de ma- turizare	Cap. 3
	c) Executarea umplute- rilor	Cap. 6
3. Fundații de adâncime	a) Săparea, forarea	Cap. 6
	b) Prepararea, transpor- tel și punerea în opera- re a betonului și proteja- rea elementului în pe- riodele critice de ma- turizare	Cap. 3

1	2	3	4	1	2	3	4	
7 fundații și construcții sub pive- nul teren u- til	Conducție și cabluri subterane	a) Săparea șanțurilor	Cap. 6		Metoda încalzir- ii după punerea în opera- re	Temperatura aerului (pct. 1.3) în ziua punerii în ope- re variază.		
		b) Pozarea conductelor metaliice	Cap. 12			- peste +5°C		
		c) Probe de presiune cu apă în conducție	5°			- între +5° și 0°C	+5°	
		d) Înșurățarea cablurilor elecțioane	Cap. 18			- între 0° și -5°C	0°	
		e) Săparea șanțurilor	Cap. 6			- între -5° și -10°C	-5°	
	(canale și locuri aforeante)	f) Execuțarea canalelor din lemn	Cap. 8			- între -5° și -10°C	-10°	
		g) Execuțarea canalelor din zidărie	Cap. 10		Montajul prefabrica- torilor	Manipulare, mutare	- 15°	
		h) Tencuteli, ciupărți	Cap. 13			Din beton ciment sau precompres- mat	Manipulare, mutare	- 15°
		i) Izolații	Cap. 15			b) Sudarea armășurilor	Cap. 12	
		j) Prepararea, transportul și punerea în operație a betonului	Zile înguroase (pct. 1.4) în care temperatura aerului (pct. 1.3) variază: - peste 0°C - între -5° și -10° (punut dacă betonul inciliză după punere în operație)	0° -5° -10°		c) Turnarea betonului de incilizare	Cap. 8	
8 Lucrări de beton	Maturizarea betonului până la realizarea echității de maturizare	Metoda maturi- zării căldurii în casă aditivi antigel (**)	Temperatura aerului (pct. 1.3) în ziua punerii în ope- re variază: - peste 5°C - între 5° și 0° - între 0° și -5°C	0° -5° -10°	10 Locuri de zidărie	a) Depozitarea materialelor de zidărie	0°	
						b) Prepararea mortarului	+5°	
						c) Transportul și punerea în operație a mortarului	+5°	
	Protecția zidăriilor în operație					d) Execuțarea zidării	+5°	
						e) Protejarea zidăriilor depu- tate	- la spații inchise	
						f) Punerea în operație	- pentru conservarea căldurii înmagazinate	

1	2	3	4
11	Invelitorii și tunelbigerio	a) Tigle și clăne, montare	-10°
		b) Placi din arboziment și PAS	<ul style="list-style-type: none"> - montare - aplicarea cordoanului de chit
		c) Tabări plană, condensată sau cutată	<ul style="list-style-type: none"> - montare - etanșare, grunduire, vopsire pe bază de ulei - grunduire, vopsire pe bază de călăciuni sintetice
		d) Folii bituminante, primul strat	-5°
		e) Sijă, zidării din lemn, placi și șipă din arboziment	-10°
		a) Sudarea - în aer liber OB 37 PC 52; PC 60, PC 90	-5°
		-- în spații închise și încălzite	0°
		b) Moulacea	-10°
		c) Vopseala elementelor izolate în spații închise și încălzite.	-10°
		In. spații închise	-5°
12	Construcții metalice din oțel		-5°
13	Lucrări de finisaj		-5°
14	Montarea	geamurilor în spații închise	-5°
15	Izolații termice	a) Hidroizolații termoizolatoare	Cap. 8
		b) Sape de protecție (procese unedea)	Cap. 10
		c) Termoizolații aplicate prin lipire cu betum cald	Cap. 13 Lixiroz.
		d) Termoizolații aplicate prin mijloace mecanice	-10°
		e) Straturi adiacente, bariere contra vaporilor; straturi de difuzie, hidroizolații	Cap. 13 hidroiz.
		f) Bariera contra vaporilor sub formă de peticele din emaliuri, pe suprafața inferioară a elementelor de construcție	Cap. 13 Cap. 16

1	2	3	4
15	Hidroizozi la căldură	a) Hidroizolații prin procedee la căldură	+5°
		b) Hidroizolații prin procedee la rece (SUBUF sau emulsii bitaninoase) aminti în spații închise	-5°
		c) Hidroizolații cu felii și adezivi din mase plastice	Prospecțele furnizorilor producători
		d) Hidroizolații din mortar de ciment, cu sau fără adăosuri hidrofuge, aminti în spații închise.	-5°
16	Protecția anticorozivă în construcții	a) Depozitarea materialelor în protecție anticorozive	(***)
		b; c) Pregătirea suportului, execuțarea lucrărilor de protecție	0°
		d) Polimerizarea și stabilizarea chitărilor și maselor de spațiu aplicate	-10°
		e) Doseazătoare materialelor specifice	(***)
17	Lucrări de zidărie refracție	b; c) Prelucrările, fasonarea, execuțarea zidărilor	-5°
		f; g) Lucrări de şamotare și zidărie antiaciză	0°
		h) Uscarea zidărilor și lucrărilor de şamotare	-10°
		i) Lucrări de fixare	-5°
18	Instalații interioare sanitare de secalare și ventilație	j) Depozitarea materialelor din PVC	(***)
		c...f) Prelucrările, prelucrare mecanică la rece, la căldură, montare pe șantiere a materialelor din PVC	-5°
		g) Încărcări de sudură	Cap. 12
		h...i) Montarea conductelor metalice, a accesoriilor și a obiectelor sanitare	-5°
19	Efectuarea probelor de presiune	j) Efectuarea probelor de presiune	0°

1	2	3	4
18	Instalații interioare electrice	a) Depozitarea și manipularea tubelor și conductorilor b) Preincălzirea tuburilor izolație din PVC c) Manevrarea și pozarea cablurilor electriști fără preincălzire prealabilă d) Preincălzirea cablurilor e) Preincălzirea râșinii în executarea întărișoarelor și cutiilor terminale	(***) -5° Temperatura critică, pct. 18.7 -3° -5°

(**) Nivelul de asigurare $\bar{\theta}_{de}$ (pct. 1.12 din Normativ) este temperatură perimetru exterior, definiția conform pct. 1.3, pentru care se lanță măsurile menite să asigure realizarea temperaturii critice a materialului sau elementului de construcție (pct. 1.7).



$\theta_{de} \geq \theta_k$ Lucrările se execută
fără măsuri speciale θ_k - temperatura critică

$\theta_{de} \geq \bar{\theta}_{de}$ ($\bar{\theta}_{de}$) Lucrările se executează numai cu măsuri speciale $\bar{\theta}_{de}$ ($\bar{\theta}_{de}$) - nivel de asigurare

$\theta_{de} < \bar{\theta}_{de}$ ($\bar{\theta}_{de}$) Lucrările nu se execută

(***) În cazul folosirii de aditivi antigel se vor adăuga la temperaturile din col. 4, valoarea +3°C.

(***) Conform pct. 1.14 a din Normativ.

ELIMINAREA GRADULUI DE MATERIALIZARE LA CONTROLUL CALITĂȚII BETONULUI PUS ÎN OPERĂ PE TEMP FRIGUROS

1. Condiții de calitate

1.1 Calitatea betonului pus în operă pe temp friguros este asigurată dacă acesta atinge înainte de a îngheța un grad de maturizare (fig. B₁) evaluat pentru suprafațele elementului de construcție cele mai expuse răcori (M'_k), al cărui echivalent ca gradul de maturizare evaluat la temperatură normală de +20°C este superior gradului critic de maturizare M_k (Normativ, pct. 8.2). Această condiție se exprimă prin relația:

$$\sum_{i=1}^n M'_{ki} K_{ki} = \sum_{i=1}^n (0_i + 10) t_i K_{ki} \geq M_k \quad (1.1)$$

$$t_k = \sum_{i=1}^n t_i \quad (1.2)$$

în care

M'_{ki} este gradul de maturizare efectiv al betonului, în °C, evaluat pentru zona elementului de construcție cea mai expusă răcori, în intervalul de timp t_i ;

t_i – durata în h a intervalului de temp i , în care temperatura variază liniar;

M_k – gradul critic de maturizare al betonului, evaluat la temperatură normală +20°C, necesar să se obțină în beton inițiat de înghețarea lui, pentru ca rezistențele finale să nu fie afectate defavorabil;

K_{ki} – coeficientul de echivalare a gradului de maturizare al betonului evaluat la o temperatură carecă 0_i , ($0'_i$) cu gradul de maturizare evaluat la temperatură normală de +20°C,

t_k – durata critică de maturizare pentru care se obține în beton un grad de maturizare efectiv, echivalent din punct de vedere al nivelului de întărire, cu cel evaluat la temperatură normală de +20°C, în h;

0_i – valorile medii, peatru intervalele de temp t_i , ale temperaturii betonului măsurată în zona elementului de construcție cea mai expusă răcori;

n – numărul de intervale t_i în care se măsoară temperatura.

Valorile gradului critic de maturizare M_k în funcție de raportul A/C sunt date, pentru două tipuri de ciment folosite curent în RSR, în anexa B_{1.1}.

Pentru alte tipuri de cimenturi valorile gradului critic de maturizare M_k se determină experimental, prin studiu de laborator.

- D_{1,1} Grade unitare de maturizare m_1 și m_1' corespunzătoare temperaturilor θ_t
- D_{2,1} Grade unitare de maturizare m_2 și m_2' corespunzătoare temperaturilor de tratare izotermă θ_t
- D_{2,2} Grade unitare de maturizare m_2 și m_2' corespunzătoare temperaturii $\theta_b = 1^\circ\text{C}$
- D_{2,3} Grade unitare de maturizare m_2 și m_2' corespunzătoare temperaturii $\theta_b = 3^\circ\text{C}$
- D_{4,1} ... D_{4,4} Coeficienții K_t , K_t'
- D_{4,5} Corelarea diferențelor de temperatură ($\theta_p - \theta_{ap}$) și ($\theta_b - \theta_{ap}$)
- D_{5,1} Evaluarea temperaturilor inițiale θ_{inj}
- D_{5,2} Corelarea parametrilor θ_c , C și θ_N
- D_{7,1} Evaluarea temperaturilor θ_{ap} și θ_{fa} și a consumului specific Q_{ap}
- Auxila D_{7,4} Evaluarea temperaturilor θ_{ap} și θ_{fa} și a consumului specific Q_{ap}
- D_{7,5} Evaluarea consumului specific Q_{ap}
- Semnificația simbolurilor folosite în anexe

PRECIZĂRI

PRIVIND APLICAREA „NORMATIVULUI DE REALIZARE PE TEMP FRIGUROS A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII INSTALAȚII AFERENTE” INDICAȚIV C 16-84 PUBLICAT ÎN BULETINUL CONSTRUCȚIILOR NR. 6/1985

1. Proiectul anual de organizare a lucrărilor pe timp friguros se întocmește pentru perioada 15 noiembrie — 15 martie de la pct. 1.6. În ceea ce privește conținutul său, detaliat la ap. 3, este necesar ca piesele legate de programarea lucrărilor sănătății la 31 decembrie să fie elaborate distinct de cele ce se referă la programarea lucrărilor după această dată, conform pct. 3.b.

2. Cu privire la eficiența regimurilor termice tip prezentate în anexele C, acestea sunt consumuri minime de energie în sensul că:

a) Regimurile termice CC₂ (conservarea căldurii) din anexele C₁ ... C_{4,8} sunt regimuri eficiente, situațiile pentru care în acest anexă nu se găsesc regimuri termice proiectate sănătății din punct de vedere al consumului de energie dacă se aplică procedeul conservării căldurii,

b) Regimurile termice TC₂ din anexele C_{5,1} ... C_{5,4} sunt obligeante din punct de vedere al consumului de energie pentru situațiile în care regimurile CC₂ sunt neadecvate. Aceste regimuri completează deci domeniul betoanelei B 200 ... B 300 pentru valori de parametrilor M/R, pînă la 25 și nivelurile de siguranță pînă la -10°C , pentru care nu se găsesc regimuri termice în anexele C₁ ... C_{4,8}.

Pentru B 150 nu s-au proiectat regimuri termice TC_x , deoarece elementele de construcție din acest tip de beton sunt în general masive și intră numai în domeniul procedeului de conservare a căldurii;

c) Regimurile termice RC_x și RTC_x din anexele C_{4.5}...C₆ se completează între ele pentru a acoperi gama parametrului M_i/R_i de la 1...25, în același mod în care se completează și regimurile CC_x și TC_x .

Regimurile termice RC_x , respectiv RTC_x , sunt mai economice din punct de vedere al consumului total de energie (stație de bătean + șantiere), dacă fundamentele instalațiilor respective sunt egale, și se recomandă cu prioritate față de CC_x , respectiv TC_x , dacă se poate aplica pe șantiere un procedeu de încălzire durată și există disponibilități corespunzătoare de putere instalată care este, înțotdeauna, superioară;

d) În nici un caz regimurile termice din anexele C, chiar cel mai puțin economice, cum sunt cele de tip CC_x și TC_x , nu conduce la consumuri specifice de energie superioare celor ce să se poată obține pe baza prevederilor vechiului normativ, deoarece temperaturile maxime s-au limitat la $0_t = +15 \dots +20^\circ\text{C}$.

3. În legătură cu gradul de complexitate, respectiv de dificultate, pentru aplicarea normativului, nu se pot obține rezultate efective în domeniul reducerii consumului de energie fără efecte negative asupra calității, dacă nu sunt cunoscute de către cei ce execută lucrările și unele probleme elementare de termotehnică.

În acest sens în normativ problemele au fost tratate astfel încât să poată fi abordate în două feluri:

a) un mod de abordare mecanic, fără aprofundarea problemelor de fond, folosind totuși cunoștințe elementare, procedeuri prin care se pot obține destul de simplu regimuri termice tip eficiente dar nu optime, acesta deoarece fiecare soluție tip este acoperitoare pentru o gamă mai largă sau mai restrinsă de soluții particolare corespunzătoare situațiilor întâlnite între cele care au fost tipizate;

b) un mod de abordare mai complex, prin apelarea la calculuri termotehnice de complexitate sporită, dar nu inabordabile pentru un inginer dintr-un atelier de proiectare tehnologică din unitățile de construcții-montaj.

4. Metoda de proiectare a regimurilor termice pe baza conținutului grad de maturizare, adoptată în normativ, permite ca proiectarea să se facă și cu asistența calculatorului, metodă care a fost utilizată în timpul studiilor.

5. În ceea ce privește proiectarea regimurilor termice pentru căldori impuse de temperatura betonului la preparare „ θ_p ”, se prezintă în anexă atât modelele posibile, cât și un exemplu de calcul.

INTOCMIT,

Prof. dr. ing. ANTONIE TRELEA